

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 314 - 19 « 08 » iulie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albă, 100% bumbac, art. 5C49/51A/220*

Solicitant „Popozoglo R.A.” II, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap.13

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *2m²*

Data primirii mostrelor *05.07.2019* Data începerii încercării *05.07.2019*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-38-19* din *05.07.2019*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

DN la metode de încercări *SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07)*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
Densitatea superficială, g/m ² , min	SM SR EN 12127	154,79
Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac	RT „Stabilirea meto-delor ...” pct.7	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Sveț E.	<i>Eueben</i>