



“УТВЕРЖДАЮ”

Начальник ОКК

ООО «FAZO-LUXE»

И.С. Онарбоев

28 января 2022 г.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №10

от 28.01.2022 г.

Испытательная лаборатория: ООО «FAZO-LUXE»**Адрес:** 111103 Ташкентская область, Ташкентский район, ССГ «Гулистан», ул. Оханграбо, 21.**Полномочие от Агентства «Узстандарт»:** Свидетельство об аттестации TV.AMT.01.0586 от 22 ноября 2016 г.**Объект испытаний:** «МАРЛЯ МЕДИЦИНСКАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ОТБЕЛЕННАЯ В КУСКАХ». ТИП 17 (плотность 30 g/m²).**Размер:** 5 m x 90 cm**Дата изготовления:** 01.2022 г.**Партия:** 001**Количество:** 3 000 штук**Срок годности:** 5 лет**Изготовитель:** ООО «FAZO-LUXE»**Заявитель:** ООО «FAZO-LUXE»**Акт отбора:** №05 от 27.01.2022 г.**Дата проведения испытаний:** 27.01.2022 г.-28.01.2022 г.**Цель испытаний:** Лабораторные испытания**Сведения о НД:** Ts 19235013– 006:2018 «Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная»
Технические условия.**НД на методы испытаний:** ГОСТ 18054; ГОСТ 3816; ГОСТ 3813, ГОСТ 25617**Маркировка:** Соответствует Ts 19235013– 006:2018 (п.3.4).**Упаковка:** Соответствует Ts 19235013– 006:2018 (п.3.5).**Условия проведения испытаний:** при температуре 22⁰С, относительной влажности воздуха 64 %.**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Таблица № 1

№ пп	Наименование требований	Значение требований		Соответствие требований
		по НД	факт.	
1	Геометрические размеры: Длина, m (п.3.2.3.) Ширина, cm (п.3.2.1.)	5,0 ± 0,2 90 ± 1,5	5,0 89,5	Соответствует
2	Минимальная поверхностная плотность в g/m ² - 5% (п.3.2.2. табл. №1)	23	30,3	Соответствует

3	Смачиваемость, не более, s, (п.3.2.3.табл.№2)	10	6	Соответствует
4	Разрывная нагрузка, N не менее: (п.3.2.2. табл. №1) по основе по утку	50,0 30,0	69,11 43,03	Соответствует
5	Реакция водной вытяжки (п.3.2.3.табл.№2)	нейтрал.	нейтрал.	Соответствует
6	Массовая доля хлористых солей, % не более (п.3.2.3.табл.№2)	0,02	≤0,02	Соответствует
7	Массовая доля серноокислых солей, % не более (п.3.2.3.табл.№2)	0,02	≤0,02	Соответствует
8	Массовая доля кальциевых солей, % не более (п.3.2.3.табл.№2)	0,06	≤0,06	Соответствует
9	Время опр. сод.окисляемых в-в, min, не менее (п.3.2.3.табл.№2)	5 мин.	не исчез в течение 5 мин	Соответствует
10	Содержание аппретирующих в-в (п.3.2.3.табл.№2)	не допуск.	отсутст.	Соответствует
11	Содержание окрашивающих в-в (п.3.2.3.табл.№2)	бесцветн.	бесцвет. вытяжки	Соответствует
12	Влажность, %, не более (п.3.2.3.табл.№2)	8,5	5,6	Соответствует
13	Зольность, % не более (п.3.2.3.табл.№2)	0,3	0,17	Соответствует
14	Капиллярность, не менее, см/h, (п.3.2.3.табл.№2)	7	7,3	Соответствует
15	Белизна, % не менее, п.3.2.7. (п.3.2.3.табл.№2)	80	81,24	Соответствует
16	Количество нитей на 100 mm (п.3.2.2. табл.№1) по основе по утку	100±5 70 ± 5	100 65	Соответствует

Заключение: Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в кусках 5 м х 90 см.


Тип 17, (плотность 30 g/m²), партия: 001, дата изготовления: 01.2022 г., производства ООО

«FAZO-LUXE», соответствует Ts 19235013–006:2018 «Марля медицинская

хлопчатобумажная отбеленная» Технические условия. (п.3.2.3.); (п.3.2.1.); (п.3.2.3.табл.№2);

(п.3.2.2. табл. №1).

Исполнитель:

 Тургунова Д.