Digitally signed by Muravschi Alexandr
Date: 2023.02.16 12:07:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

МЕЧЕЛ

Химический состав, %	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
	0,17	0,47	0,27	0,014	0,005	0,09	0,13	0,10	0,009	0,002

Эквивалент С 0,3

Механические свойства и физические характеристики после термообработки

Макроструктура в баллах	Газовый контроль	В сорте
Центральная пористость		
Точечная неоднородность		
Общая пятнистость		
Ликвационная полоса		
Мелкая пятнистость		
Ликвационный квадрат		
Продольная ликвация		
Мелкая пористость		
Подусадочная пустота		
Сквозной контур		
Поперечная кристаллизация		
Точечная пятнистость		
Излом		

Неметаллические включения, балл

Характеристика	Средний балл	Максимальный балл	Количество с макс. баллом
ОС			
ОТ			
ОН			
СН			
ОС сульфиды			
С			
НТ			
НС			

Примечание

Макроструктура удовлетворительная

Заключение лаборатории Сертификат заполнил Назарова Е.А. Отдельный лаборант Назарова В.В. 07.02.2023

Соответствует ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2870-2006 класс прочности сорт 30-3-2

Примечание: Претензии к результатам на продукцию принимаются в письменном виде или указании номера заказа, номера сертификата, обозначения плавки и номера партии.

METALICA-ZUBROVMET S.R.L.

Директор по качеству