

AZOLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ A. Ş.

Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad. Simay İş Merkezi No: 5-B Kat:1 No:34

Beylikdüzü/İSTANBUL

Tel: 0212 855 85 06(07) Fax: 0212 909 14 30

Web: www.azolab.com.tr E-mail: info@azolab.com.tr**TEST RAPORU**Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1110-T

AB-1110-T

2200042838

12-22

Rapor Durumu :**GEÇER**

Rapor No / Revizyon :

Başvuru Sahibi :

Adresi :

İlgili Kişi :

İlgili Kişi Telefon :

İlgili Kişi Faks :

İlgili Kişi e-posta Adresi :

Laboratuvar Kabul Tarihi :

Test Bitiş Tarihi :

Rapor Yayın Tarihi :

Rapor Sayfa Sayısı :

Numune Bilgileri :

2200042838

DEVLER GROUP MÜH. İNŞ. PLS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FEVZİ ÇAKMAK MAH SİLA CAD. 46/J ELİT SAN.

SİTESİKARATAY / KONYA

Emrah KIZGIN

belge@eurogab.com.tr

28.12.2022

30/12/22

30.12.2022

5

3 SİYAH İP

Açıklama

SİYAH İP

NUMUNEYİ GÖNDEREN FİRMA - EUROGAP ULUSLARARASI STANDART SERTİFİKASYON ENS.LTD.ŞTİ

Karar Kuralı :

Feragat Beyanı :

Müşteri "3-Ölçüm belirsizliği dahil edilmeden" uygunluk beyanı verilmesini istediğini belirtmiştir.

-

	ANALİZ ADI	METOT TANIMI	SONUÇ
*	EN 71-2-ALEYLENEBİLİRLİK	EN 71-2:2020	P
*	EN 71-3-OYUNCAK GÜVENLİĞİ	BS EN 71-3:2019+A1 2021-K3	P

Mühür

Test Planlama ve Raporlama Personeli/Test

Assignment and Reporting Personnel

TUĞÇE GENÇ

30.12.2022

Laboratuvar Müdürü

ERAY ERTAŞ

30.12.2022



P: Geçer F: Kalır X:NA Uygulanamaz LS: Yetersiz Miktar NR: Limit Belirtilmemiş SC: Devam Ediyor I: Sonuçsuz

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren AZOLAB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş., TÜRKAK'tan AB-1110-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.


Deney sonuçları, metotları ve numune ile ilgili diğer bilgiler, müşteri tarafından "Analiz Talep Formu (PR03-F01)"nda belirtilen bilgiler doğrultusunda bu raporun ilgili sayfalarında verilmiştir. Test sonuçları, yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numunenin ait olduğu lotu temsil etmeyebilir. Bu rapor, "Ürün Belgesi" yerine geçmez. AZOLAB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.'nin yazılı izni olmadan bu raporun kısmen çoğaltılamaz veya herhangi bir başka amaçla kullanılamaz. Numune alma işlemi tarafımızdan yapılmamıştır. İmzasız ve mühürlü Test Raporları geçersizdir. "İşaretili analizler TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025'e göre akredite edilmiş kapsamımızda yer almaktadır. "İşaretili analizler, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025'e göre akredite edilmiş dış laboratuvara yapılmıştır. Analizlere ait eklenecek notlar var ise raporun ilgili sayfasında N1'den başlayarak belirtilir. Testlerden arta kalan numuneler, analiz talep ve teklif formlarında belirtilen sürede, uygun koşullar altında saklanır. Buna rağmen fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik olarak bozulan örnekler saklama süresine bakılmaksızın imha edilirler. Bu konuda müşteri hiçbir hak talep edemez. k=2, % 95 güven aralığındadır. Müşteri tarafından talep edilen karar kuralı, raporun ilk sayfasında belirtilmiştir. Karar kuralı uygulanması durumunda, uygulanan test ve ölçüm belirsizliği, sonuç tablosu ile birlikte verilir ve işaretlenir.

PR22-F01/08.10.2015/Rev:23.05.2022-R09

Sayfa 1 / 5

TEST RAPORU

Ürün Fotoğrafı



TEST RAPORU

ÖRNEK NO	PARÇA NO	PARÇA	AÇIKLAMA
A SİYAH İP - -	Kısım 1	Kaplamalı tekstil siyah ip	

Kimyasal Testlerin Özet Tablosu

Testin Uygulandığı Kısım ve Değerlendirme															
Uygulanan Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EN 71-3-OYUNCAK GÜVENLİĞİ	P														

TEST RAPORU**EN 71-3-OYUNCAK GÜVENLİĞİ**

BS EN 71-3:2019+A1 2021-K3

Test Kısımları	Sonuç (ppm)	Müşteri Limiti (ppm)	Değerlendirme
1	< 0.125	Aşağıda Belirtilmiştir	GEÇER

Limit Değer : Belirli Elementlerin Göçü Kategorisi-3'e göre aşağıda verilmiştir.

Raporlama Limiti : Civa (Hg) 0,0125 ppm;Krom (Cr+6) 0,001 ppm ;Krom (Cr +3) 0,47 ppm;Kalay(Sn) 0,02 ppm; Diğerleri için 0,125ppm

< : Küçüktür
ppm (milyonda kısım) : mg/kg

Kontrol Edilen Bileşikler ve kategori 3 Limit Değerleri :

Arsenik (As)	(CAS No :7440-38-2)	47 ppm	Selenyum (Se)	(CAS No :7782-49-2)	460 ppm
Civa (Hg)	(CAS No :7439-97-6)	94 ppm	Baryum (Ba)	(CAS No :7440-39-3)	18750 ppm
Krom (Cr +3)	(CAS No :7440-47-3)	460 ppm	Krom (Cr +6)	(CAS No : 18540-29-9)	0.053 ppm
Mangan (Mn)	(CAS No :7439-96-5)	15000 ppm	Kurşun (Pb)	(CAS No :7439-92-1)	23 ppm
Kobalt (Co)	(CAS No :7440-48-4)	130 ppm	Aluminyum (Al)	(CAS No :7429-90-5)	28130 ppm
Nikel (Ni)	(CAS No :7440-02-0)	930 ppm	Stronsiyum (Sr)	(CAS No :7440-24-6)	56000 ppm
Bakır (Cu)	(CAS No :7440-50-8)	7700 ppm	Kalay (Sn)	(CAS No :7440-31-5)	180000 ppm
Kadmiyum (Cd)	(CAS No :7440-43-9)	17 ppm	Çinko (Zn)	(CAS No :7440-66-6)	46000 ppm
Antimon (Sb)	(CAS No :7440-36-0)	560 ppm	Bor (B)	(CAS No :7440-42-8)	15000 ppm

* Test edilen bileşen üzerinde doğrulama testi yapıldı. Belirli Elementlerin Göçü - Organik Kalay test tablosunda verilmiştir.
İndüktif Eşleşmiş Plazma ve Kütle Spektroskopisi (ICP-MS) cihazı ile tayin edilmiştir.

TEST RAPORU

Numune Tanımı : / Tekstil kaplamalı siyah ip
OYUNCAK GÜVENLİĞİ – BÖLÜM:2 – ALEVLENEBİLİRLİK
EN 71-2:2020

Bu rapor, ürüne uygun olan bölümlerin detaylarını içerir.Ürüne uygun olmayan bölümler ise “teste uygun değildir” olarak düşünülmektedir.

KISIM	GEREKİLİKLER	SONUÇLAR
4	KURALLAR	Geçer
4.1	Genel Kurallar	Geçer

Bu şekilde elde edilen test sonuçları, diğer tutuşma kaynaklarına maruz bırakıldığında oyuncakların veya malzemelerin potansiyel yangın tehlikesinin genel bir göstergesi olarak kabul edilemez.