

|                                                                                                                   |                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L.<br>mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124<br>email: labtestairin@mail.ru<br>tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>217 - 24</b><br>« 25 » aprilie 2024 | Cod: ПИ 7.8 - 1  |
|                                                                                                                   |                                                                   | Ediția: 3        |
|                                                                                                                   |                                                                   | Data: 01.03.2021 |
|                                                                                                                   |                                                                   | Pag. 1           |



La încercări s-au prezentat mostrele №1 - Prosop flaușat, densitatea 450 g/m<sup>2</sup>;

№2 - Prosop flaușat, densitatea 550 g/m<sup>2</sup>

Solicitant / Producător „Anghel - Lux” SRL, mun. Chișinău

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări cîte 1 buc.

Data primirii mostrelor 23.04.2024

Data începerii încercării 24.04.2024

Data sfîrșitului încercării 25.04.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-45-24 din 23.04.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ}C$

#### Rezultatele încercărilor

| Nr. mostr./încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                   | Indicativul DN metodelor de încercări                                  | Valoarea indicilor de facto |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.1                | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>                                | SM SR EN 12127:2013                                                    | 450,9                       |
| 1.2                | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei):<br>- bumbac | RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 7 | 100                         |
| 2.1                | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>                                | SM SR EN 12127:2013                                                    | 582,8                       |
| 2.2                | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei):<br>- bumbac | RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 7 | 100                         |
| 2.3                | Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, N:<br>- pe urzeală<br>- pe bătătură | SM EN ISO 13934-1:2016                                                 | 292<br>262                  |
| 2.4                | Capilaritatea, mm în 30 min                                              | GOST 11027-80 pct. 3.8<br>GOST 3816-81 pct. 5                          | 142                         |
| 2.5                | Rezistența fixării a buclelor, sN                                        | GOST 23351-78                                                          | 157                         |
| 2.6                | Dimensiunile, cm:<br>- lungimea<br>- lățimea                             | Metode instrumentale                                                   | 91<br>50                    |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție           | Nume, prenume  | Semnătură |
|-------------------|----------------|-----------|
| Inginer - chimist | Stolearenco S. |           |
| Tehnic - laborant | Moșnoi T.      |           |