


Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 439 - 18 <i>« 09 » octombrie 2018</i>	Cod: ПИ 5.10 - 1 Ediția: 4 Data: 05.07.2018 Pag. 1/2
--	--	---



La încercări s-au prezentat mostrele *Tricou cu mîneca scurtă Teesta*

Solicitant *„Soling” SA, Alba-Iulia, 77/16, ap. 59*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc.*

Data primirii mostrelor *08.10.2018*

Data începerii încercării *08.10.2018*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-97-18* din *08.10.2018*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

DN la produse *SM GOST 31408:2010 „Produse de lenjerie din tricot pentru bărbați și băieți.*

Condiții tehnice generale”, GOST 2351 - 88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчи-
вости окраски и методы её определения»

DN la metode de încercări *Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru*
determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07),
SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de
suprafață pe eșantioane mici», GOST 9733.0-83 «Материалы текстильные. Общие требования
к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям»,
GOST 9733.4 - 83 «Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к
стиркам», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости
окраски к поту», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивос-
ти окраски к трению»,

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Pentru licitația
21026286.



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Leșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 439 - 18 « 09 » octombrie 2018	Cod: IIN 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Tricou cu mîneca scurtă Teesta*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM GOST 31408 pct. 4.3.3 GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27 •	4	4
	• <u>frecării umede</u> - vopsirea țesăturii albe			De facto	4
2	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127	De facto	160,1
3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	De facto	Reglementarea Tehnică, pct. 7	De facto	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

Pentru licitație
21026286.

