

TABELUL

indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale stofei combinate de tip pădure **SATIN** ("Zilant" SRL)

Un. măs.	Indicile calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui de facto
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	57,2 bumbac 42,8 poliester
2.	Densitatea superficială	gr/m ²	350,9
3.	Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)	mmH ₂ O	82
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)			
4.	La spălare (GOST 9733.4)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	Transpirației (GOST 9733.6)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11Π901)		
	- urzeală	%	-1,0
	- băătăură	%	-1,2
6.	Devieri admisibile a lățimii ruloului (150 cm)	cm	± 2,5
7.	Lățimea ruloului	cm	150
8.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)	
	- urzeală	N (kgc)	1483
	- băătăură	N (kgc)	1156
9.	Rezistența la frecare	cicluri	3000
Indici fizico-igienici			
10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	8,6
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	8,3
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	27,1

Administrator
"Zilant" SRL



Cravenco Andrei