

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 190 - 21C « 20 » aprilie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură vopsită (culoarea galbenă), din 100% bumbac, legătură diagonală, densitatea superficială 265 g/m², lăţimea 150 cm, art.6C19/26/150, utilizată la fabricarea articolelor de pat.*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unităţi de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct. 4.20 GOST 29298-2005 pct. 4.2.3 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>„transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27-83	3	4
2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct. 4.20 GOST 29298-2005 pct. 4.2.7	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	-5,0 ±2,0	1,3 0,5
3	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 21790-2005 pct. 4.2.11	SM SR EN 12127:2013	252	267
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	± 3% din marcarea	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lİ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **190 - 21C**
« 20 » aprilie 2021

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele Țesătură vopsită (culoarea galbenă), din 100% bumbac, legătură diagonală, densitatea superficială 265 g/m², lățimea 150 cm, art.6C19/26/150, utilizată la fabricarea articolelor de pat.

Solicitant „POPOZOGLO R.A” Îl., UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13

Producător „ТИПОТЕКС”, or. Tiraspol, Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 14.04.2021

Data începerii încercării 15.04.2021

Data sfârșitului încercării 19.04.2021

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8737-20/2 din 14.04.2021 și programului Nr. M-8737-20/2 din 14.04.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse SM 236 : 2004 „Articole matlasate. Condiții tehnice generale”, GOST 29298 – 2005

„Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.