

Data începutului încercării: 23.04.2021

Data finisării încercărilor: 05.05.2021

## REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Agregat fin, sort 0-4

| Denumirea indicilor          | U/M    | nr./ site | DN pentru produs                 | DN pentru metoda de încercări | Cerințele conform DN | Trecere prin sită |
|------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| Compoziția granulometrică    | %      | 10        | SM SR EN 13242+A1: 2010<br>Tab 2 | SM SR EN 933-1:2016           | 100                  | 100               |
|                              | %      | 6,3       |                                  |                               | 98-100               | 98                |
|                              | %      | 4         |                                  |                               | 85-99                | 87.71             |
|                              | %      | 2         |                                  |                               | -                    | 67.69             |
|                              | %      | 1         |                                  |                               | -                    | 45.56             |
|                              | %      | 0,500     |                                  |                               | -                    | 27.17             |
|                              | %      | 0,250     |                                  |                               | -                    | 10.35             |
|                              | %      | 0,125     |                                  |                               | -                    | 4.28              |
|                              | %      | 0,063     |                                  |                               | -                    | 0.86              |
| %                            | <0.063 | -         | 0.00                             |                               |                      |                   |
| Categoria după granulozitate | -      | -         | SM SR EN 13242+A1: 2010<br>Tab 2 | SM SR EN 933-1:2016           | Categoria G          | G <sub>F</sub> 85 |

| Denumirea indicilor | U/M               | nr./ site | DN pentru produs | DN pentru metoda de încercări | Cerințele conform DN | Date reale |
|---------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------|
| Densitatea în vrac  | mg/m <sup>3</sup> | -         | -                | SM SR EN 1097-3:2011          | -                    | 1,334      |

Executantul

*Sîrbu* /specialist/ Sîrbu D.



Specialist/ Anton D.

Șeful CCÎL ICȘC „INCERCOM” ÎS

Mornealo N.