

Laborator de încercări chimic-tehnologic	Raport de încercări	Ediția: 1 / Data: 10.02.2020
Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare	Cod: F-7.8-1	pag. 1/1

Laborator de încercări chimic-tehnologic
MD 2028, or. Chișinău, str. Academiei, 3.
Tel. +(373) 79015395



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr.0312/e

11.09.2020

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către

S.R.L. "ARVI INVEST" mun. Chișinău, str. A. Șciusev, nr. 55

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon

în baza Cerere pentru efectuarea încercărilor de laborator din 07.09.2020

titlul și indicativii documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele :

SM 259:2005

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eșantioanelor: 08.09.2020

Perioada desfășurării încercărilor: 08.09.2020-11.09.2020

Data finalizării încercărilor: 11.09.2020

Cantitatea probei/contraprobei: 6,5 kg / ---

Scopul încercărilor: certificare

Produsul: CĂRBUNE

Sortimentul: Marca „D” (25-50) mm

Condiții de mediu:

Temperatura: (22 ±3) °C

Presiunea: (99±2,0) kPa

Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN			Valori efective	Echipamente
			Cărbune concentrat	Cărbune neconcentrat sortat	Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, șlam /cărbune brun		
1.	Conținutul de cenușă A ^d , %, max. -hulă și antracit -cărbune brun	SM ISO 1171:2014	29,00 34,00	38,00 38,00	45,00 45,00	9,94 ---	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W _t ^f , %, max.	GOST 11014-2001 (ANULAT)	10,5			10,4	Metoda gravimetrică Sobă POL-EKO N SV 5SF161256
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95 (ANULAT)	20,725 (4950)		18,422 (4400)/ 13.400 (3200)	24,540 (5860)	Calorimetru B-08 M N 2085
4.	Fracția masică de sulf total S _t ^d , %, max.	SM ISO 334:2014 PSI-LAB-11-04 ed.1/07.03.16	2,80	3,00	4,50	0,35	Calorimetru B-08 M N 2085 Vesela chimică

Concluzii despre conformitate


Șef laborator:

Nume, prenume

Gh. Zaița



Semnătura



1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizația scrisă a laboratorului de încercări
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivelul de încredere P=95%
4. Parametrii neacoperiți de acreditare se identifică *
5. Subcontractanții utilizați se identifică **