

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 191 – 19C « 11 » iulie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor №1 - Ștergar de baie din țesătură flaușată de bumbac, vopsită, dimensiuni 70 x 40cm, marca „Comfort”, mod. ZH14-8B; №2-Ciorapi-chilot, pentru femei, marca „Angele”, (96%PA, 4%EA); №3-Ciorapi pentru bărbați, marca „Qingyu”, mod. 315-2, din fibre sintetice.

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 11027 pct. 1.12	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27	3	4
1.2	Rezistența fixării buclelor, sN, min.	GOST 11027 pct. 1.7	GOST 23351	49,05	96
1.3	Absorbția de apă, %, min	GOST 11027 pct. 1.11	GOST 11027 pct. 3.10	300	377,1
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 8541 pct. 4.2.7 GOST 2351 pct. 1.4 Tab.2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.4	4	4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.6 Metodă II	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	3	4
3.1	Elasticitatea manșetei, cm, min	GOST 8541 pct. 4.2.5 Tab. 4	GOST 8541 pct.6.3 GOST 19712 pct.4.11	22	32
3.2	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 8541 pct. 4.2.7 GOST 2351 pct. 1.4 Tab.2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.4	4	4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.6 Metodă II	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	3	4
3.3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - polipropilen	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 13	± 3% din marcarea	67,9 32,1

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	