

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 191 - 21C «19» aprilie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1. Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1/2
---	--	---



Director «LabTest - Airin» SRL

Sveț I.

2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albită, din 100% bumbac, tip „vafelă”, art. 53-9,*
densitatea superficială – 240 g/m², lățime – 45 cm

Solicitant *„POPOZOGLO R.A”, Îl., str. Dubinin, 16, ap.13, mun.Comat, UTA Gagauzia*

Producător *Federația Rusă*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5) m*

Data primirii mostrelor *14.04.2021*

Data începerii încercării *15.04.2021*

Data sfârșitului încercării *19.04.2021*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»*

și prezentate pe baza raportului Nr. M-8737-20/1 din 14.04.2021

și programului Nr. M-8737-20/1 din 14.04.2021

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse *GOST 11027 – 80 «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. ОТУ», RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 191 - 21C <i>«19» aprilie 2021</i>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură albă, din 100% bumbac, tip „vafelă”, art. 53-9,*

densitatea superficială – 240 g/m², lățime – 45 cm

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11027-80 pct. 1.6	SM EN ISO 13934-1:2016	559 294	567 484
2	Conținutul de clor liber	GOST 11027-80 pct. 1.9	GOST 25617-83 pct. 10	Trebuie să lipsească	Lipsește
3	Capilaritatea, mm în 30 min, min	GOST 11027-80 pct. 1.10	GOST 11027-80 pct. 3.8 GOST 3816-81 pct. 5	100	115
4	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 11027-80 pct. 1.4 GOST 10641-88	SM SR EN 12127:2013	228	254
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	± 3% din marcarea	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	