

 INCERCOM Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 268 din 05.05.2021	Cod: RÎ-7.8	 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SRI EN ISO/IEC 17025:2018 LJ-021
		Ediția: 10	
		Data: 19.11.2020	
		Pagina: 5 / 5	

Data începutului încercării: 23.04.2021

Data finisării încercărilor: 05.05.2021

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Agregat grosier, sort 32-63

Denumirea indicilor	U/M	nr./ site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Densitatea în vrac	mg/m ³	-	-	SM SR EN 1097-3:2011	-	1,09
Determinarea rezistenței la uzură	-	-	SM SR EN 13242+A1:2010 pct.5.3	*SM SR EN 1097-1:2016 Pct 6	Conform Tab.11	28,20 MDE 30
Determinarea rezistenței la sfărâmare	-	-	SM SR EN 13242+A1:2010 pct 5.2	SM SR EN 1097-2:2016 Pct 5	Conform Tab.9	33.85 LA ₃₅
Îngheț- Dezgheț	%	-	SM SR EN 13242+A1:2010 pct 7.3	SM SR EN 1367-1:2013 Pct 4	Conform Tab.20 ≤4	3,95 F ₄

Executantul

Enbu specialist/ Sîrbu D.

/specialist/ Anton D.

Șeful CCÎL ICȘC „INCERCOM”ÎS



Mornealo N.

Un exemplar a raportului de încercări este predat pentru:

1. „Rocaprund” SRL
2. CCÎL „INCERCOM”ÎS

Notă 1: Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului;

Notă 2: Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu *;

Notă 3: Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu **.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM”ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM”ÎS este strict interzisă.