

B-dul. Timisoara Nr. 104A, Corpul 2, Camera 1 Sector 6, Bucuresti
Tel: 0748296541; Fax 0314251217
E-mail: office@omnittestlaborator.ro; www.omnittestlaborator.ro

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 494 data: 06.05.2022

CLIENT: FPC CHETON GRUP S.R.L. Adresa: Republica Moldova, or. Chisnau, Muncesti 121/1

Solicitare: 1/11.04.2022

Descrierea și identificarea probei: Vopsea acrilica „Gama Color” Ultra Latex: proba nr. 347

Specificația referitoare la încercare: conform solicitare

Esantionare (loc / data / nume): client FURNIZOR: client

Data primirii probei: 12.04.2022 Data finalizării încercărilor: 05.05.2022

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare prevazută | Valoare determinată | Incertitudine de masurare | Metoda de încercare |
|----------|--|------|-------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | Determinarea continutului de compusi organici volatili (COV) | g/l | - | 3,06 | - | SR EN ISO 11890-2:2020 |

Clientul solicita exprimarea incertitudinii de masurare DA NU
Incertitudine de masurare calculata cu factor de extindere k=2 pentru un nivel de incredere P=95%
*Incarcarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Precizari:

Incarcarea s-a efectuat pe proba ca atare;

Conditii de testare – temp. injector:280°C ;raport de splitare: 30:1 volum injectat: 1µl; program de temperatura cuptor: temp. initiala, 40°C (5 minute); rata de incalzire: 10°C/min pana la 175°C, 20°C/min pana la 225 °C; temperatura detector: 300°C; make up: 25 µl/min; H2: 40 µl/min; aer: 400 µl/min; coloana: HP-5

Criteriu de clasificare COV: compusii au timpi de retentie inainte de cel al DEA

Solvent de extractie utilizat: apa

Metoda de calcul utilizata – pct. 11.3, metoda 2 din SR EN ISO 11890-2:2020;

Metoda de cuantificare: cu standard surogat

Contraproba se pastreaza in laborator timp de 2 luni de la data efectuării încercării

OPINII SI INTERPRETARI :-

NOTĂ : Raportul se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea partiala a raportului fara aprobarea laboratorului emitent.

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost făcute sub presiune de orice natura.

ŞEF LABORATOR

chim. Mitru Daniela




EFECTUAT ÎNCERCAREA

ing. Taras Mirela

S.C. OMNITEST
LABORATOR S.A.

laborant Draghici Vetuta



Cod FPG-L 19-01

Ex.nr.

♦ Cod Unic Inregistrare (CUI) 18085514 ♦ Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului J40 / 18216 / 2005

♦ IBAN RO02BRE0002000196250100 ♦ Capital social subscris si varsat: 90 000 lei