

PROCES-VERBAL Nr. 2/123/LD -2025
al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al
ÎS “Fabrica de Sticlă din Chișinău”

privind evaluarea ofertelor de prețuri depuse în cadrul licitației deschise nr.123/LD-2025 din 25.09.2025

cu privire la achiziționarea bunurilor – carton cu dimensiuni 1000*1200 mm

29.09.2025

mun. Chișinău

Grupul de lucru creat prin Ordinul nr. 108 din 02 noiembrie 2021 cu modificările ulterioare prin Ordinul Nr.31 AF din 02.06.2025, compus din:

Presedintele grupului de lucru:
Palamari Fedora – șefă DVL
Zosim Eugen –Contabil-șef
Ilco Irina – șefă DAJ
Cosovschi Pavel – Șef secția proiectari
Florea Tudor – Energetician-șef

Au absentat: Palamari Fedora

ORDINEA DE ZI:

Examinarea ofertelor de prețuri depuse în cadrul procedurii negociere nr. 123/LD-2025 din 29.09.2025 privind achiziționarea **bunurilor – carton cu dimensiuni 1000*1200 mm.**

S-A EXAMINAT:

Membru grupului de lucru Zosim Eugen a adus la cunoștința grupului de lucru că pentru achiziționarea **bunurilor – carton cu dimensiuni 1000*1200 mm**, au fost plasate anunț pe MTender cu ID: ocds-b3wdp1-MD-1757056461206.

Conform planului de achiziții pentru anul 2025, aprobat de consiliul de administrație prin proces verbal nr.8 din 19.12.2024 și acordului prealabil a fondatorului nr.12-05-288 din 17.01.2025, planificată achiziționarea **bunurilor – carton cu dimensiuni 1000*1200 mm**, estimată la valoare de **1 981 580,25 lei fără TVA - 203 239 bucăți.**

Pentru procedura de achiziție nr. 123/LD-2025 din 29.09.2025 a fost publicată invitația de participare la licitație deschisă în **487 500,00 lei fără TVA – 50 000,00 bucăți.**

Prin urmare, au fost depuse următoarele oferte:

Nr. crt.	Denumirea ofertantului	Prețul ofertei, fără TVA
1.	SC Rondocarton SRL	20 750,00 euro
2.	HORN SRL	358 000,00 lei
3.	Cargo Trade Group	451 133,50 lei
4.	SC LUXGAZ SRL	622 500,00 lei

Cursul oficial BNM la data depunerii ofertei 1 euro= **19,6254 MDL,**

Notă: în cazul existenței mai multor poziții/loturi, informația privind prețurile se prezintă conform tabelului de mai jos: nu este cazul

Bunurile solicitate (se indică prețul fără TVA)	Denumirea ofertantului
-----	-
	-

Informația privind calificarea ofertanților se prezintă astfel:

pDenumirea ofertantului	Documentele solicitate și alte condiții, cerințe obligatorii											
	Declarație neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Formularul ofertei F 3.1	Specificația tehnică 4.1	Specificația de preț 4.2	Formular informativ despre ofertant F 3.4	Certificat de atribuire a contului bancar	Acte ce confirmă să nu fie insolubil sau activitățile să nu fie suspendate	Certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA	Certificat de conformitate /de calitate/ de origine	Garanția pentru oferta 1%	Mostra
SC Rondocarton SRL	-	-	+	+	+	+	-	+	-	-	+	-
HORN SRL	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	+
Cargo Trade Group	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
SC LUXGAZ SRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ofertele operatorilor economici calificați au fost evaluate din punctul de vedere al caracteristicilor tehnice stabilite în documentația de atribuire.

Conform cerințelor tehnice rezistența la perforare (abs.) nu mai puțin de **1,10MPa (11,0 kgf/cm²)**.
Mostre prezentate au fost testate pentru indentația rezistenței la perforare.

Rezultatele testării sunt:

Nr. crt.	Denumirea ofertantului	Necorespunderile tehnice constatate
1.	SC Rondocarton SRL	Nu au prezentat mostre
2.	HORN SRL	4,72 kgf/cm ²
3.	Cargo Trade Group	4,33 kgf/cm ²
4.	SC LUXGAZ SRL	Nu au prezentat mostre

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date din ofertă s-au transmis scrisori, după cum urmează: nu sunt

Ofertanții descalificați:

În urma evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale ofertanților, conform cerințelor/modului expus în documentația de atribuire, au fost descalificați următorii ofertanți:

Horn SRL, Cargo Trade Group – mostre prezentate nu corespund cerințelor solicitate.

Concluziile potrivit raportului de testare din 26.09.2025 (se anexează la proces-verbal).

A DECIS:

Anularea procedurii de achiziție nr.123/LD-2025 din 25.09.2025 din următoarele motive:

1. Mostrele prezentate nu corespund cerințelor solicitate pentru OE: Horn SRL și Cargo Trade Group SRL.
2. Nu au prezentat actele de calificare solicitate în invitația de participare OE: SC Rondocarton SRL, Horn SRL, SC LUXGAZ SRL.

S-A VOTAT: unanim PRO

Președintele grupului de lucru, dna Palamari Fedora, declară închise lucrările ședinței a grupului de lucru cu privire la procedura de achiziție prin "licitație deschisă" a bunurilor – Carton ondulat cu dimensiuni 1200*1400 mm.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:



Palamari Fedora

Zosim Eugen

Ilco Irina

Cosovschi Pavel

Florea Tudor

absentă






г.Кишинев
26 сентября 2025г.

Служебная записка

Получены 4 образца плоской трехслойной прокладки, предоставленных фирмой "Cargo Trade" и фирмой "Ногн" по 2 образца от каждой. Были проведены лабораторные испытания предоставленных образцов на сопротивление продавливанию картона на вырезанных плоских фрагментах размером формата 500х600 мм (по половине заготовки для удобства доставки в лабораторию) по 1 штуке от каждой фирмы. Проводились испытания на специализированном электронном оборудовании для испытания гофрокартона.

Лабораторные замеры проводились по 10 точкам на каждом образце:

– вдоль направления гофров:

а) с лицевой стороны; б) с изнаночной стороны;

– поперек направления гофров:

а) с лицевой стороны; б) с изнаночной стороны.

Результаты лабораторных испытаний следующие:

1) образец № 1:

Образец габарита 1000х1200х3 мм, с структурой картона под заявленной маркой, эквивалентной T23C.

Установлено, что сопротивление продавливанию (абс.) составляет среднее 4,33 кгс/см².

Максимально значение замеров – 4,83 кгс/см², минимальное значение – 3,96 кгс/см² (только в одной точке).

Прочность одного из слоев гладкой бумаги затрудняла продавливание со стороны пуансона из-за структуры бумаги.

2) образец № 2:

Образец габарита 1000х1200х3 мм, с структурой картона под заявленной маркой картона 30-ККК1 от производителя.

Установлено, что сопротивление продавливанию (абс.) составляет среднее 4,72 кгс/см². Тип гофра – "С". Максимально значение замеров – 4,78 кгс/см², минимальное значение – 4,12 кгс/см² Тип гофра – "В".

Наружные гладкие слои гофрокартона были равнопрочными и одинаковыми на продавливание.

Заключение: По результатам лабораторных замеров сопротивления на продавливание образцы могут применяться для упаковки банки, при одноярусном складировании палетов стеклопродукции и не рекомендуются для упаковки в палеты тяжелой либо с вогнутым дном стеклопродукции.

Инженер-конструктор КБ:

Ватаманюк Е.П.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
КАРТОНА ГОФРИРОВАННОГО №**

от 26 08 2008

На испытания представлены

объекты №1

стеклянный завод

Гофр «B»

1. Определение марки картона

№	Наименования показателя	Фактические показатели	Марка согласно SF	Предлагаемое сырье
1	Сопротивление продавливанию (abc), Kgf/m	4,33		Плоский слой
2	Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофр, кN/m			Гофраслой
3	Масса 1м ² , грамм			Плоский слой
4	Толщина, мм			Гофраслой
5	Внутренние размеры			Плоский слой

2. Испытание гофроящиков на сжатие

Наименование г /ящика	Фактические показатели	Расчетные показатели H-h $M=9,81 \cdot K \cdot m \cdot h \cdot 0,082$
Усилие сопротивления сжатию, кг		

Исполнитель:
Зав. ИЛТ

Семенов

Холосов

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
КАРТОНА ГОФРИРОВАННОГО №**

от 26.09.25

На испытания представлены образцы №2

стеклянной забор

Гофр «Б»

1. Определение марки картона

№	Наименования показателя	Фактические показатели	Марка согласно SF	Предлагаемое сырье
1	Сопротивление продавливанию (abc), Kgf/m	<u>4,72</u>		Плоский слой
2	Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофр, kN/m			Гофраслой
3	Масса 1м ² , грамм			Плоский слой
4	Толщина, мм			Гофраслой
5	Внутренние размеры			Плоский слой

2. Испытание гофроящиков на сжатие

Наименование г /ящика	Фактические показатели	Расчетные показатели H-h $M=9,81 \cdot K \cdot m \cdot h \cdot 0,082$
Усилие сопротивления сжатию, кг		

Исполнитель:
Зав. ИЛТ

Семанов Хомасова Ч.С.