

Cerințe tehnice Linocrom					
Nr. ord	Cerințe tehnice		Unitate de măsură	Caracteristici	
				HPP	TKP
1	Masa* 1m ² , (±0.25 kg)		kg	3,6	4,54
2	Puterea maxima la la intindere, nu mai puțin de	longitudinal	N	300	800
		transversal		–	900
3	Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de		kg/m ²	1,5	
4	Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de		% conform masei	1	
5	Pierderea materialului de presare, nu mai mare de		g/eșantion	–	1
6	Temperatura de flexibilitate pe bară R= 25 mm, nu mai mult de		°C	0	
7	Hidrozistență sub presiune nu mai mică de 0.001 Mpa în decurs de 72 ore		–	–	absolută
8	Hidrozistență sub presiune nu mai mică de 0.2 Mpa în decurs de 2 ore		–	absolută	–
9	Rezistență termică, nu mai puțin		°C	80	
10	Lungime/lățime,		m	15x1	10x1
11	Tipul stratului de protecție	sus	–	peliculă fără logo	șist
		jos		peliculă cu logo	