

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 406 - 22 « 24 » octombrie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

» octombrie 2022

La încercări s-au prezentat mostrele Centura tactică

Solicitant „Eltaviutex” SRL

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 24.10.2022

Data începerii încercărilor 24.10.2022

Data sfârşitul încercărilor 24.10.2022

Mostrele prelevate şi prezentate pe baza cererii Nr. K-74-22 din 24.10.2022

Tipurile şi scopurile încercărilor pentru informarea

Condiţiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unităţi de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice : - strat superior - strat inferior	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 4, 7	100% poliamid 100% PES
2	Forța de rupere pe lungime (mostra de culoare olivă), N	GOST 30019.2-93	628
	Forța de rupere pe lungime (mostra de culoare bej), N	GOST 30019.2-93	600
3	Rezistența la deschidere (mostra de culoare olivă), N/cm	GOST 30019.3-93	2,6
	Rezistența la deschidere (mostra de culoare bej), N/cm	GOST 30019.3-93	2,5
4	Grosimea centurii, mm	Metode dimensionale	4,0
5	Lățimea centurii, mm	Metode dimensionale	50

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime şi cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	