

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>429 - 20</b> «10 » august 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



**APROB**  
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL  
Șveț I.  
10 august 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Ghete tactice pentru bărbați/femei, art. 626(33) „GARSING” culoare neagră, mărime 42, fețe din piele naturală în combinație textil, balistic, talpa material polieric, metoda de confecționare – prin injectarea tălpii, înălțimea fețelor 150 ±5 mm.*

Solicitant SRL „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Producător ИУП «АКТИВ ШУЗ», or. Minsk, Republica Belarus

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 06.08.2020

Data începerii încercări 06.08.2020

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-97-20 din 06.08.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», SM SR EN ISO 20346:2016 „Echipament individual de protecție. Încălțăminte de protecție”

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9135-2004 «Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника», GOST 9718-88 «Метод определения гибкости», GOST 9290-76 «Метод определения прочности швов соединения деталей верха», SM SR EN ISO 20344 „Echipament individual de protecție. Metode de încercare pentru încălțăminte”

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>429 - 20</b> <i>«10» august 2020</i>	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Ghete tactice pentru bărbați/femei, art. 626(33) „GARSING” culoare neagră. mărime 42. fete din piele naturală în combinație textil. balistic. talpa material polieric. metoda de confecționare – prin injectarea tălpii, înălțimea fețelor 150 ±5 mm.*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixare a tălpii prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9292	58	st-75 dr-78
2	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 26167 pct. 4.5.5 GOST 1422 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	125	st-50 dr-42
2	Deformarea a bombiului, mm, max - remanentă	GOST 26167 p. 4.5.4 GOST 21463 pct. 8 Tab. 6	GOST 9135	1,0	st-08 dr-0,7
4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26167 p. 4.5.3 GOST 21463 pct. 2 Tab. 1	GOST 9290	115	st-132 dr-144
5	Rezistența la hidrocarburi, acizi slabi, substanțe alcaline, max. %	SM SR EN ISO 20346 pct. 6.4.5	ISO 20344 pct. 8.6.1	12	11,1

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>E. Șveț</i>	