

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Бумага листовая для офисной техники
Ballet Premier, марка А

Наименование показателя	Норма	Допускаемые отклонения
Масса бумаги площадью 1 м ² , г	80	±2
Толщина, мкм	106	±3
Жесткость при статическом изгибе в машинном направлении, мН, не менее	115	
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, мН, не менее	50	
Шероховатость по Бендтсену по каждой стороне, мл/мин	110–210	
Белизна по СIE по каждой стороне, %	162	±3
Непрозрачность, %, не менее	93	
Прочность поверхности при выщипывании по каждой стороне, номер воскового бруска, не менее	14	
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀), г/м ²	20–30	
Влажность, %	3,9–5,3	
Содержание золы, %, не менее	18	

Количество листов в пачке 500 (±2 %)

Листы форматами: А4 – 210х297 мм; А3 – 297х420 мм

Предельные отклонения по формату листа не должны превышать:

– по длине и ширине ±0,5 мм;

– по косине 0,5 мм

Значение качества обреза кромок листа при 42-х кратном его увеличении – не более 4 мм

Разнооттеночность бумаги в одной пачке и партии не допускается

Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р 57641-2017

Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9706-2000

Система менеджмента сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)

Начальник ППБ

Д.В. Коротяев



**отбелка целлюлозы без
элементарного хлора**

