

Приднестровская Молдавская Республика
ОАО «Тирнистром», г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 97, тел 9-25-06
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, зарегистрирован
в государственном реестре Национальной системы аккредитации ПМР
№ ГОСТ ПМР.01.КН.51.СМ.0904 действителен до 09 июня 2027 г.

ПАСПОРТ № 54
"02" октября 2025 г.

ЩЕБЕНЬ (ИЗ ГРАВИЯ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 8-16

Карьер Суклея
 Партия № _____
 Автомашины (вагоны) _____
 Накладные _____
 Количество 385,26 тн.
 Потребитель SRL "MITIVIAN"

ИСПЫТАНИЯ ПО ГОСТ 8269.0-97 и ГОСТ 30108-94

Наименование показателей					Результаты испытаний
1. Объёмно-насыпная плотность т/м ³					1,38
2. Содержание зёрен лещадной и игловатой формы в %					10
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в %					0,4
4. Содержание глины в комках в %					0
5. Марка гравия по прочности (дробимости) в кгс/см ²					1000
6. Содержание зёрен слабых пород в %					4
7. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в Бк/кг					32,84
8. Морозостойкость в цикл					F25
9. Содержание вредных компонентов в ммоль/л					
10. Зерновой состав гравия в	20 мм	15 мм	12 мм	7,5 мм	< 7,5 мм
Полные остатки	0	8,2	52	98,8	

Качество гравия соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Начальник карьера « _____ »
 Начальник испытательной лаборатории _____ **В.П. Фокша**

