

BAZĂ ALCHIDĂ SATEN FERROLIT DE ARGINT

DESCRIEREA PRODUSULUI

Acoperire alchidica eficienta cu pigmenti de aluminiu.

UTILIZARE

Protecția anticorozivă și decorativă a echipamentelor metalice (cisterne, rezervoare, stâlpi electrici de înaltă tensiune etc.) expuse influențelor atmosferice;

Proprietăți

Rezistent la umezeală, razele UV, schimbări de temperatură.

In combinatie cu grunduri anticoroziune, indeplineste cerintele din categoria C2, C3, C4-L, conform standardului ISO 12944.

CULOARE

RAL 9006

CARACTERISTICI TEHNICE

	Metoda de test	Valori
Substante nevolatile	SR ISO 3251/2003	min 39%
Substante nevolatile (volum)		37%
Densitate	BNS EN ISO 2811-1	1-03 ÷ 1,08g/cm ³
Punct de aprindere	ISO 2719:2016	37°C
COV	BNS EN ISO11890-1:2008	500g/l

GROSIMEA RECOMANDATĂ A STRATULUI

Grosime film uscat	40 μm
Grosime film umed	110 μm
Consum teoretic/Acop	120 g/m ² , 9 m ² /l

Echipamente de aplicare și condiții de aplicare

Pulverizare cu aer la rece, rola sau cu pensula

Temperatura mediu : 10 - 25°C

Umiditate relativa mediu: max 65%

INFORMAȚII DESPRE DUZE ȘI PRESIUNE PENTRU APLICARE

Pulverizare cu aer la rece	duze - 1.3-1.4m; presiune - 3-4atm;
Airless	duze - 0.013-0.015mm; presiune - 180-200bar;

REGLARE VÂSCOZITATE

Pulverizare cu aer la rece -	2 - 8% c Diluant AMV
------------------------------	----------------------

TIMP DE USCARE ȘI ÎNTĂRIRE

La temperatura 23°C

Uscarea completă 24 h

Reacoperire: Ud pe ud în 2 ore de la aplicare, sau după 24 ore la 23°C.

Intervalele de timp menționate în tabelul de mai sus sunt măsurate într-un mediu de laborator la o temperatură și umiditatea aerului controlată. În funcție de diferite medii de aplicare, aceste valori pot varia.

AMBALARE

Ambalaje metalice 22kg,

DEPOZITARE

În spații uscate, aerisite, ferite de surse de foc, radiații solare și intemperii, la temperaturi de 30°C!

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MASURI DE SECURITATE

Conform fișei cu date de securitate (MSDS).



Orgachim AD - Ruse 7000, 21 Treti Mart Str., Phone: 082/886 303; www.orgachim.bg
Policolor SA - 98, Timișoara Blvd, 6th district 061334, Bucharest, Phone: 021/345.17.30 Fax: 021/345.19.30 www.policolor.ro