ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, кв.110,
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк». м. Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189, JSC "ProCredit Bank". Kiev, Ukraine

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Продукція: **BIODUR Емаль флуоресцентна в аерозольній упаковці**
BIODUR Enamel fluorescent in aerosol package

Об'єм нетто: **400мл**

Вид пакування: аерозольна упаковка

Основа: Акрилові полімери

УКТЗЕД: **3208 20 90**

Дата виготовлення: Вказана на дні балона

Об'єм партії: **600 шт**

Вид або колір: BIODUR Емаль флуоресцентна в аерозольній упаковці 400 мл - 3024 Помаранчева

600 шт

№ пп	Найменування показників	Одиниці виміру	Значення показників	
			Відповідно до ТУ	Показники партії
			ТУ У 24.3-23707000019-001:2005 зі змінами №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023	
1.	Зовнішній вид та колір плівки		Після висихання емаль повинна утворювати рівну, гладеньку плівку без зморшок і віспин. Допускається наявність шагрені.	відповідає
2.	Масова частка в композиції			
2.1.	Акрилова емаль	%	в межах 20-31	30,9
2.2.	Суміш органічних розчинників Метилацетат 16,5 – 26,75% Етилацетат 9,0 – 14,5 % Бутилацетат 4,5 – 7,75%	%	в межах 30-49	37,4
2.3.	Пропелент ГВАП (ГВАУ) (суміш пропану (C3H8) ≤35,0% та n-бутану (C4H10) ≤15,0%)	%	в межах 20-50	31,7
3.	Щільність при 20 (±2)°С	г/см3	0,75-1,20	0,95
4.	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗЖ 246 діаметром 4мм	с	10-13	11
5.	Ступінь евакуації вмісту аерозольної упаковки	%, не менш	97	97
6.	Час висихання до ступеня 3 при 20 (±2)°С	хв, не більш	30	30
7.	Адгезія плівки до металу	бал, не більш	2	1

Країна походження (виробництва) - Україна.
Гарантійний строк зберігання 60 місяців від дати виготовлення.
Дата виробництва та колір вказані на дні балона.
Запаковані у картонні коробки по 12 штук у кожній.
Умови зберігання - зберігати у сухому місці с хорошою вентиляцією, при температурі не нижче -20°С та не вище +40°С

Відповідальний за випуск: Лихоман В. Г.

Хутковисихна акрилова емаль зі значним вмістом флуоресцентного пігменту. Утворює міцне покриття з підвищеними властивостями яскравості. Стійка до механічних та атмосферних впливів. Не вицвітає на сонці. Для зовнішніх і внутрішніх робіт.Використовують для оформлення рекламних щитів, вказівних знаків, різноманітного маркування, а також для виконання яскравого дизайну домашніх інтер єрів, клубів барів дискотек. Фарбує металеві, бетонні, гіпсотекстурні дерев яні, скляні, паперові й інші поверхні. Потребує попереднього грунтування білим грунтом. Зручна для роботи з трафаретом. Час висихання 7-10 хвилин за температури +25С. Площа покриття залежно від товщини шару й кольору емалі складає 1,0 – 1,2 м2.

ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, Будинок 9, кв.110,
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк», м, Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189 JSC "ProCredit Bank". Kiev. Ukraine

CERTIFICATE OF QUALITY

Product: **BIODUR Емаль флуоресцентна в аерозольній упаковці**
BIODUR Enamel fluorescent in aerosol package

Net volume: **400ml**

Type of packaging: aerosol package

Based: On acrylic polymers

HS code: **3208 20 90**

Manufacturing date: Indicated on the bottom of the cylinder

Lot size: **600 PCS**

Type or color: BIODUR Enamel fluorescent in aerosol package 400 ml - 3024 Orange

600 PCS

№	Name of indicators	Units of measurement	Value of the indicators	
			In accordance with the Technical Terms	Indicators of the lot
			TU U 24.3-23707000019-001:2005 changes №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023	
1.	Appearance and color of the coating		After drying, the enamel should form an even, smooth film without wrinkles and pimples. Shagreen is allowed.	accorded
2.	Mass fraction in the composition			
2.1.	Acrylic enamel	%	within the limits 20-31	30,9
2.2.	Mixture of organic solvents Methyl acetate: 16,5 – 26,75% Ethyl acetate 9,0 – 14,5 % Butyl acetate. 4,5 – 7,75%	%	within the limits 30-49	37,4
2.3.	Propellant for aerosol (mixture Propane (C3H8) ≤35,0% / n-Butane (C4H10) ≤15,0%)	%	within the limits 20-50	31,7
3.	Density at 20 (±2)°C	g/cm3	0,75-1,20	0,95
4.	Conventional viscosity according to the viscometer VZH 246 with a diameter of 4 mm	c	10-13	11
5.	Degree of evacuation of the contents of the aerosol	%, no less	97	97
6.	Drying time to degree 3 at 20 (±2)°C	min., no more	30	30
7.	Coating adhesion to metal	score, no more	2	1

Country of origin (production) - Ukraine.
The warranty period of storage is 60 months from the date of manufacture.
The production date and color are indicated on the bottom of the cylinder.
Packed in cardboard boxes of 12 pieces each.
Storage conditions - store in a dry place with good ventilation, at a temperature not lower than -20°C and not higher than +40°C.

Chief techologist: Lihoman V.G.

Quick-drying acrylic enamel with a significant content of fluorescent pigment. Forms a durable coating with increased brightness properties. Resistant to mechanical and atmospheric influences. Does not fade in the sun. For exterior and interior work. Used for the design of billboards, signposts, various markings, as well as for the bright design of home interiors, clubs, bars and discotheques. Paints metal, concrete, gypsum-textured, wooden, glass paper and other surfaces. Requires preliminary priming with white soil. Convenient for working with a stencil. Drying time is 7-10 minutes at a temperature of +25C. The coverage area, depending on the thickness of the layer and the color of the enamel, is 1,0 - 1,2 m2.

Digitally signed by Arnaut Natalia
Date: 2026.06.18 15:42:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, кв.110.
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541.
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк». м. Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541.
IBAN UA383209840000026008210197189,JSC "ProCredit Bank". Kiev. Ukraine

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Продукція: **BIODUR Емаль універсальна ґрунтувальна акрилова в аерозольній упаковці**
BIODUR Acrylic Primer in aerosol package

Об'єм нетто. **500мл**

Вид пакування: аерозольна упаковка
Основа: Акрилові полімери
УКТЗЕД: **3208 20 90**
Дата виготовлення: Вказана на дні балона
Об'єм партії: **300 шт**
Вид або колір: BIODUR Емаль універсальна ґрунтувальна акрилова в аерозольній упаковці 500 мл - Сіра 300 шт

№ пп	Найменування показників	Одиниці виміру	Значення показників: Відповідно до ТУ	Показники партії
			ТУ У 24.3-23707008-001:2005 зі змінами №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023	
1.	Зовнішній вид та колір плівки	Після висихання емаль повинна утворювати рівну, гладеньку плівку без зморшок і вісплин. Допускається наявність шагрені.		відповідає
2.	Масова частка в композиції			
2.1.	Акрілова грунтовка	%	в межах 20-31	31,0
2.2.	органічний розчинник: Бутилацетат: 4,5 – 7,75%	%	в межах 30-49	39,0
2.3.	Пропелент ГВАП (ГВАУ) (суміш пропану (C3H8) ≤35,0% та n-бутану (C4H10) ≤15,0%)	%	в межах 20-50	30,0
3.	Щільність при 20 (±2)°С	г/см3	0,75-1,20	0,95
4.	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗЖ 246 діаметром 4мм	с	10-13	11
5.	Ступінь евакуації вмісту аерозольної упаковки	%, не менш	97	97
6.	Час висихання до ступеня 3 при 20 (±2)°С	хв, не більш	30	30
7.	Адгезія плівки до металу	бал, не більш	2	1

Країна походження (виробництва) - Україна.
Гарантійний строк зберігання 60 місяців від дати виготовлення.
Дата виробництва та колір вказані на дні балона.
Запаковані у картонні коробки по 6 штук у кожній.
Умови зберігання - зберігати у сухому місці з хорошою вентиляцією. при температурі не нижче -20°С та не вище +40°С.

Відповідальний за випуск: _____ Лихоман В. Г.

Грунт на акриловій основі утворює міцний швидковисихаючий захисний шар. Застосовується для підготовки до фарбування оброблених і необроблених металевих, кам'яних, бетонних, гіпсових, дерев'яних, скляних, керамічних та інших поверхонь. Має високу покриваність і відмінні заповнюючі властивості. Захищає від іржі. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Час висихання 10-15 хвилин за температури +25С. Площа покриття залежно від товщини шару й кольору емалі складає 1,3 - 1,7 м2.

ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, кв.110.
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541.
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541.
IBAN UA383209840000026008210197189,JSC "ProCredit Bank". Kiev. Ukraine

CERTIFICATE OF QUALITY

Product: **BIODUR Емаль універсальна ґрунтувальна акрилова в аерозольній упаковці**
BIODUR Acrylic Primer in aerosol package

Net volume: **500ml**

Type of packaging: aerosol package
Based: Acrylic polymers
HS code: **3208 20 90**
Manufacturing date: Indicated on the bottom of the cylinder
Lot size: **300 PCS**
Type or color: BIODUR Acrylic Primer in aerosol package 500 ml - Grey 300 PCS

№	Name of indicators	Units of measurement	Value of the indicators: In accordance with the Technical Terms TU U 24.3-23707008-001:2005 changes №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023	Indicators of the lot
1.	Appearance and color of the coating	After drying, the enamel should form an even, smooth film without wrinkles and pimples. Shagreen is allowed.		accorded
2.	Mass fraction in the composition			
2.1.	Acrylic-based primer	%	within the limits 20-31	31,0
2.2.	Mixture of organic solvents:	%	within the limits 30-49	39,0
2.3.	Propellant for aerosol (mixture Propane (C3H8) ≤35,0% / n-Butane (C4H10) ≤15,0%)	%	within the limits 20-50	30,0
3.	Density at 20 (±2)°C	g/cm3	0,75-1,20	0,95
4.	Conventional viscosity according to the viscometer VZH 246 with a diameter of 4 mm	c	10-13	11
5.	Degree of evacuation of the contents of the aerosol	%, no less	97	97
6.	Drying time to degree 3 at 20 (±2)°C	min., no more	30	30
7.	Coating adhesion to metal	score, no more	2	1

Country of origin (production) - Ukraine.
The warranty period of storage is 60 months from the date of manufacture.
The production date and color are indicated on the bottom of the cylinder.
Packed in cardboard boxes of 6 pieces each.
Storage conditions - store in a dry place with good ventilation, at a temperature not lower than -20°C and not higher than +40°C.

Chief techologist: _____ Lihoman V.G.

Acrylic-based primer forms a strong, quick-drying protective layer. It is used to prepare for painting treated and untreated metal, stone, concrete, plaster, wood, glass, ceramic and other surfaces. It has high coverage and excellent filling properties. Protects against rust. For external and internal works. The drying time is 10-15 minutes at a temperature of +25C. The coverage area, depending on the thickness of the layer and the color of the enamel, is 1.3 - 1.7 m

ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, кв.110.
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк». м. Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189,JSC "ProCredit Bank", Kiev, Ukraine

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Продукція: **BIODUR Емаль універсальна ґрунтувальна в аерозольній упаковці**
BIODUR Primer universal in aerosol package

Вид пакування: аерозольна упаковка — Об'єм нетто: **400мл**

Основа: Алкідна — УКТЗЕД: **3208 10 90**

Дата виготовлення: Вказана на дні балона

Об'єм партії: **5 544 шт**

Вид або колір: BIODUR Емаль універсальна ґрунтувальна в аерозольній упаковці 400 мл - Біла — 1 044 шт

Вид або колір: BIODUR Емаль універсальна ґрунтувальна в аерозольній упаковці 400 мл - Сірий — 2 364 шт

Вид або колір: BIODUR Емаль універсальна ґрунтувальна в аерозольній упаковці 400 мл - Чорна — 2 136 шт

№ пп	Найменування показників	Одиниці виміру	Значення показників	
			Відповідно до ТУ	Показники партії
			ТУ У 24.3-23707000-18-001:2005 зі змінами №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023	
1.	Зовнішній вид та колір плівки	Після висихання емаль повинна утворювати рівну, гладеньку плівку без зморшок і віспин. Допускається наявність шагрені.		відповідає
2.	Масова частка в композиції			
2.1.	Алкідна грунтовка	%	в межах 20-31	30,0
2.2.	Суміш органічних розчинників: Метилацетат 16,5 – 26,75% Етилацетат 9,0 – 14,5 % Бутилацетат 4,5 – 7,75%	%	в межах 30-49	41,0
2.3.	Пропелент ГВАП (ГВАУ) (суміш пропану (C3H8) ≤35,0% та n-бутану (C4H10) ≤15,0%)	%	в межах 20-50	28,5
3.	Щільність при 20 (±2)°С	г/см3	0,75-1,20	0,95
4.	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗЖ 246 діаметром 4мм	с	10-13	11
5.	Ступінь евакуації вмісту аерозольної упаковки	%, не менш	97	97
6.	Час висихання до ступеня 3 при 20 (±2)°С	хв, не більш	30	30
7.	Адгезія плівки до металу	бал, не більш	2	1

Країна походження (виробництва) - Україна.

Гарантійний строк зберігання 60 місяців від дати виготовлення.

Дата виробництва та колір вказані на дні балона.

Запаковані у картонні коробки по 12 штук у кожній.

Умови зберігання - зберігати у сухому місці з хорошою вентиляцією при температурі не нижче -20°С та не вище +40°С.

Відповідальний за випуск: Лихоман В. Г.

Надійний захист від іржі, ідеальний підшарок для пакофарбового покриття. Унікальна формула акрилового ґрунту забезпечує надійну адгезію, а також здатність м'яко згладжувати нерівність поверхні. Пофарбований виріб набуває міцності до механічних та атмосферних впливів. Використовується для підготовки до фарбування металевих, дерев яних, бетонних, гіпсотекстурних та інших поверхонь. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Час висихання 10-15 хвилин за температури + 25С. Площа покриття залежно від товщини шару складає 1,5 – 2,0 м2.

ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, кв.110.
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189,JSC "ProCredit Bank", Kiev, Ukraine

CERTIFICATE OF QUALITY

Product: **BIODUR Емаль універсальна ґрунтувальна в аерозольній упаковці**
BIODUR Primer universal in aerosol package

Type of packaging: aerosol package — Net volume: **400ml**

Based: On polyesters - Alkyd — HS code: **3208 10 90**

Manufacturing date: Indicated on the bottom of the cylinder

Lot size: **5 544 PCS**

Type or color: BIODUR Primer universal in aerosol package 400 ml - White — 1 044 PCS

Type or color: BIODUR Primer universal in aerosol package 400 ml - Grey — 2 364 PCS

Type or color: BIODUR Primer universal in aerosol package 400 ml - Balck — 2 136 PCS

№	Name of indicators	Units of measurement	Value of the indicators	
			In accordance with the Technical Terms	Indicators of the lot
			TU U 24.3-23707000-18-001:2005 changes №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023	
1.	Appearance and color of the coating	After drying, the enamel should form an even, smooth film without wrinkles and pimples. Shagreen is allowed.		accorded
2.	Mass fraction in the composition			
2.1.	Alkyd enamel	%	within the limits 20-31	30,0
2.2.	Mixture of organic solvents: Methyl acetate 16,5 – 26,75% Ethyl acetate 9,0 – 14,5 % Butyl acetate 4,5 – 7,75%	%	within the limits 30-49	41,0
2.3.	Propellant for aerosol (mixture Propane (C3H8) ≤35,0% / n-Butane (C4H10) ≤15,0%)	%	within the limits 20-50	28,5
3.	Density at 20 (±2)°С	g/cm3	0,75-1,20	0,95
4.	Conventional viscosity according to the viscometer VZH 246 with a diameter of 4 mm	c	10-13	11
5.	Degree of evacuation of the contents of the aerosol	%, no less	97	97
6.	Drying time to degree 3 at 20 (±2)°С	min., no more	30	30
7.	Coating adhesion to metal	score, no more	2	1

Country of origin (production) - Ukraine.

The warranty period of storage is 60 months from the date of manufacture.

The production date and color are indicated on the bottom of the cylinder.

Packed in cardboard boxes of 12 pieces each.

Storage conditions - store in a dry place with good ventilation, at a temperature not lower than -20° C and not higher than +40°C.

Chief techologist: Lihoman V.G.

Reliable protection against rust, an ideal undercoat for paintwork. The unique formula of the acrylic soil provides reliable adhesion, as well as the ability to gently smooth surface unevenness. The grounded product acquires strength against mechanical and atmospheric influences. Used to prepare for painting metal, wooden, concrete, gypsum-textured and other surfaces. For external and internal works. Drying time is 10-15 minutes at a temperature of + 25C. The coverage area, depending on the thickness of the layer, is 1.5 - 2.0 m2.

ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, кв.110,
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189, JSC "ProCredit Bank". Kiev. Ukraine

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Продукція: **BIODUR Емаль універсальна для кераміки в аерозольній упаковці**
BIODUR Enamel universal for ceramics in aerosol package

Об'єм нетто: **400мл**

Вид пакування: аерозольна упаковка

Основа: Акрилові полімери — УКТЗЕД: **3208 20 90**

Дата виготовлення: Вказана на дні балона

Об'єм партії: **732 шт**

Вид або колір: BIODUR Емаль універсальна для кераміки в аерозольній упаковці 400 мл - Біла — 732 шт

№ пп	Найменування показників	Одиниці виміру	Значення показників: Відповідно до ТУ	Показники партії
			ТУ У 24.3-23707800-001:2005 зі змінами №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023	
1.	Зовнішній вид та колір плівки	Після висихання емаль повинна утворювати рівну, гладеньку плівку без зморшок і віспин. Допускається наявність шагрені.		відповідає
2.	Масова частка в композиції			
2.1.	Акрилової емалі	%	в межах 20-31	30,0
2.2.	Суміш органічних розчинників Метилацетат 16,5 – 26,75% Етилацетат 9,0 – 14,5 % Бутилацетат 4,5 – 7,75%	%	в межах 30-49	38,3
2.3.	Пропелент ГВАП (ГВАУ) (суміш пропану (C3H8) ≤35,0% та n-бутану (C4H10) ≤15,0%)	%	в межах 20-50	31,7
3.	Щільність при 20 (±2)°С	г/см3	0,75-1,20	0,95
4.	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗЖ 246 діаметром 4мм	с	10-13	11
5.	Ступінь евакуації вмісту аерозольної упаковки	%, не менш	97	97
6.	Час висихання до ступеня 3 при 20 (±2)°С	хв, не більш	30	30
7.	Адгезія плівки до металу	бал, не більш	2	1

Країна походження (виробництва) - Україна.

Гарантійний строк зберігання 60 місяців від дати виготовлення.

Дата виробництва та колір вказані на дні балона.

Запаковані у картонні коробки по 12 штук у кожній.

Умови зберігання - зберігати у сухому місці з хорошою вентиляцією, при температурі не нижче +20С та не вище +40°С.

Відповідальний за випуск: Лихоман В. Г.

Спеціальна водостійка біла емаль стійка до перепадів температур. Здатна витримувати температури по +100°С. Смоли, що є у складі емалі гарантують довговічність покриття, збереження кольору, блиску, міцності забезпечують стійкість до впливу мийних засобів. Призначена для відновлення та фарбування ванн (й акрилових також), раковин, умивальників, біде, компактів, душових кабін керамічної плитки та інших виробів із фаянсу та кераміки. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Час висихання 6 годин за температури + 25С. Площа покриття залежно від товщини шару складає 1.2 – 1.5м2.

ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, кв.110,
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189, JSC "ProCredit Bank". Kiev. Ukraine

CERTIFICATE OF QUALITY

Product: **BIODUR Емаль універсальна для кераміки в аерозольній упаковці**
BIODUR Enamel universal for ceramics in aerosol package

Net volume: **400ml**

Type of packaging: aerosol package

Based: On acrylic polymers — HS code: **3208 20 90**

Manufacturing date: Indicated on the bottom of the cylinder

Lot size: **732 PCS**

Type or color: BIODUR Enamel universal for ceramics in aerosol package 400 ml - White — 732 PCS

№	Name of indicators	Units of measurement	Value of the indicators: In accordance with the Technical Terms TU U 24.3-23707800-001:2005 changes №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023	Indicators of the lot
1.	Appearance and color of the coating	After drying, the enamel should form an even, smooth film without wrinkles and pimples. Shagreen is allowed.		accorded
2.	Mass fraction in the composition			
2.1.	Acrylic enamel	%	within the limits 20-31	30,0
2.2.	Mixture of organic solvents: Methyl acetate: 16,5 – 26,75% Ethyl acetate: 9,0 – 14,5 % Butyl acetate: 4,5 – 7,75%	%	within the limits 30-49	38,3
2.3.	Propellant for aerosol (mixture Propane (C3H8) ≤35,0% / n-Butane (C4H10) ≤15,0%)	%	within the limits 20-50	31,7
3.	Density at 20 (±2)°C	g/cm3	0,75-1,20	0,95
4.	Conventional viscosity according to the viscometer VZH 246 with a diameter of 4 mm	c	10-13	11
5.	Degree of evacuation of the contents of the aerosol	%, no less	97	97
6.	Drying time to degree 3 at 20 (±2)°C	min., no more	30	30
7.	Coating adhesion to metal	score, no more	2	1

Country of origin (production) - Ukraine.

The warranty period of storage is 60 months from the date of manufacture.

The production date and color are indicated on the bottom of the cylinder.

Packed in cardboard boxes of 12 pieces each.

Storage conditions - store in a dry place with good ventilation, at a temperature not lower than -20°C and not higher than +40°C.

Chief techologist: Lihoman V.G.

Special water-resistant white enamel, resistant to temperature changes. Able to withstand temperatures up to +100°C. The resins included in the enamel guarantee durability of the coating, preservation of color, gloss, strength, and provide resistance to the influence of detergents. Intended for restoration and painting of bathtubs (and acrylic ones as well), sinks, washbasins, bidets, compacts, shower cabins, ceramic tiles and other faience and ceramic products.For external and internal works. Drying time is 6 hours at a temperature of + 25C.The coverage area, depending on the thickness of the layer, is 1.2 - 1.5 m2.

ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, кв.110.
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541.
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541.
IBAN UA383209840000026008210197189,JSC "ProCredit Bank" Kiev, Ukraine

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Продукція: **BIODUR Емаль"Супер хром" в аерозольній упаковці**
BIODUR enamel "chrome effect" in aerosol package

Об'єм нетто: **400мл**

Вид пакування: аерозольна упаковка

Основа: Акриловий полімер

УКТЗЕД: **3208 20 90**

Дата виготовлення: Вказана на дні балона

Об'єм партії: **852 шт**

Вид або колір: BIODUR Емаль"Супер хром" в аерозольній упаковці 400 мл - Хром Срібло

852 шт

№ пп	Найменування показників	Одиниці виміру	Значення показників: Відповідно до ТУ ТУ У 24.3-23707660-001:2005 зі змінами №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023	Показники партії
1.	Зовнішній вид та колір плівки		Після висихання емаль повинна утворювати рівну, гладеньку плівку без зморшок і віспин. Допускається наявність шагрені.	відповідає
2.	Масова частка в композиції			
2.1.	Акрилова емаль	%	в межах 20-31	30,0
2.2.	Суміш органічних розчинників: Ортоксилол:16 – 26%; n-Гексан:14– 23%	%	в межах 30-49	35,0
2.3.	Пропелент ГВАП (ГВАУ) (суміш пропану (С3Н8) ≤35,0% та n-бутану (С4Н10) ≤15,0%)	%	в межах 20-50	35,0
3.	Щільність при 20 (±2)ºС	г/см3	0,75-1,20	0,95
4.	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗЖ 246 діаметром 4мм	с	10-13	11
5.	Ступінь евакуації вмісту аерозольної упаковки	%, не менш	97	97
6.	Час висихання до ступеня 3 при 20 (±2)ºС	хв, не більш	30	30
7.	Адгезія плівки до металу	бал. не більш	2	1

Країна походження (виробництва) - Україна.

Гарантійний строк зберігання 60 місяців від дати виготовлення.

Дата виробництва та колір вказані на дні балона.

Запаковані у картонні коробки по 12 штук у кожній.

Умови зберігання - зберігати у сухому місці з хорошою вентиляцією, при температурі не нижче -20°С та не вище +40°С.

Відповідальний за випуск: Лихоман В. Г.

Хутковисихна емаль на основі синтетичних акрилових смол. Утворює декоративне глянсове покриття з металевим блиском. Завдяки «дзеркальному» ефекту хромування має високу відбивну властивість. Для внутрішніх робіт. Придатна для реставрації та декоративного фарбування гладких поверхонь виробів із металу, дерева, скла, кераміки, деяких сортів пластмаси; для фарбування творів мистецтва й елементів декору: картинних рам, гербів, кубків, фрагментів люстр, статуеток, свічників, а також ікон.Температура балона та навколишнього середовища й поверхні має становити + 20-25С. Щоб зберегти «дзеркальний» ефект, пофарбований виріб не слід лакувати. Час висихання 7-10 хвилин за температури +25С. Площа покриття залежно від товщини шару та кольору емалі становить 2,0 – 2,5 м2.

ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, кв.110.
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541.
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541.
IBAN UA383209840000026008210197189,JSC "ProCredit Bank" Kiev, Ukraine

CERTIFICATE OF QUALITY

Product: **BIODUR Емаль"Супер хром" в аерозольній упаковці**
BIODUR enamel "chrome effect" in aerosol package

Net volume: **400ml**

Type of packaging: aerosol package

Based: On acrylic polymers

HS code: **3208 20 90**

Manufacturing date: Indicated on the bottom of the cylinder

Lot size: **852 PCS**

Type or color: BIODUR Enamel "chrome effect" in aerosol package 400 ml - Chrome Silver

852 PCS

№	Name of indicators	Units of measurement	Value of the indicators: In accordance with the Technical Terms TU U 24.3-23707660-001:2005 changes №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023	Indicators of the lot
1.	Appearance and color of the coating		After drying, the enamel should form an even, smooth film without wrinkles and pimples. Shagreen is allowed.	accorded
2.	Mass fraction in the composition			
2.1.	Acrylic enamel	%	within the limits 20-31	30,0
2.2.	Mixture of organic solvents: Orthoxylol:16 - 26%; n-Hexane:14–23%	%	within the limits 30-49	35,0
2.3.	Propellant for aerosol (mixture Propane (C3H8) ≤35,0% / n-Butane (C4H10) ≤15,0%)	%	within the limits 20-50	35,0
3.	Density at 20 (±2)ºC	g/cm3	0,75-1,20	0,95
4.	Conventional viscosity according to the viscometer VZH 246 with a diameter of 4 mm	c	10-13	11
5.	Degree of evacuation of the contents of the aerosol	%, no less	97	97
6.	Drying time to degree 3 at 20 (±2)ºC	min., no more	30	30
7.	Coating adhesion to metal	score, no more	2	1

Country of origin (production) - Ukraine.

The warranty period of storage is 60 months from the date of manufacture.

The production date and color are indicated on the bottom of the cylinder.

Packed in cardboard boxes of 12 pieces each.

Storage conditions - store in a dry place with good ventilation, at a temperature not lower than -20°C and not higher than +40°C.

Chief techologist: Lihoman V.G.

Quick-drying enamel based on synthetic acrylic resins. Forms a decorative glossy coating with a metallic sheen. Thanks to the "mirror" effect, chrome plating has a high reflective property. For internal work. Suitable for restoration and decorative painting of smooth surfaces of products made of metal, wood, glass, ceramics, some types of plastic, for painting works of art and decorative elements. picture frames, coats of arms, cups, fragments of chandeliers, statuettes, candlesticks, as well as icons. The temperature of the cylinder and the surrounding environment and surface should be + 20-25C. To preserve the "mirror" effect, the painted product should not be varnished. Drying time is 7-10 minutes at a temperature of +25C. The coverage area, depending on the thickness of the layer and the color of the enamel, is 2.0 - 2.5 m2.

ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, кв.110.
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541.
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189,JSC "ProCredit Bank", Kiev, Ukraine

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Продукція: **BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці**
BIODUR Enamel universal in aerosol package

Об'єм нетто **400мл**

Вид пакування: аерозольна упаковка
Основа: Алкідна — УКТЗЕД: **3208 10 90**
Дата виготовлення: Вказана на дні балона
Об'єм партії: **38 676 шт**

Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 3002 Темно червона	2 760 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 3020 Червона	1 968 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 3050 Світле золото	612 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 5002 Синя	732 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 6005 Темно зелена	984 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 6018 Салатна	528 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 6029 Зелена	1 020 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 7024 Темно сіра	1 008 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 7046 Сіра	1 848 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 8011 Коричнева	1 176 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 8017 Темно коричнева	1 008 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 9005 Чорна глянсова	7 920 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 9005 Чорна матова	6 036 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 9006 Срібляста	2 328 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 9010 Біла глянсова	6 144 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці 400 мл - 9010 Біла матова	2 604 шт

№ пп	Найменування показників	Одиниці виміру	Значення показників: Відповідно до ТУ	Значення показників: Показники партії
			ТУ У 24.3-23707000-001:2005 зі змінами №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023	
1.	Зовнішній вид та колір плівки		Після висихання емаль повинна утворювати рівну, гладеньку плівку без зморшок і віспин. Допускається наявність шагрені.	відповідає
2.	Масова частка в композиції			
2.1.	Алкідної емалі	%	в межах 20-31	30,0
2.2.	Суміш органічних розчинників Метилацетат 16,5 – 26,75% Етилацетат 9,0 – 14,5 % Бутилацетат 4,5 – 7,75%	%	в межах 30-49	38,3
2.3.	Пропелент ГВАП (ГВАУ) (суміш пропану (C3H8) ≤35,0% та n-бутану (C4H10) ≤15,0%)	%	в межах 20-50	31,7
3.	Щільність при 20 (±2)ºС	г/см3	0,75-1,20	0,95
4.	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗЖ 246 діаметром 4мм	с	10-13	11
5.	Ступінь евакуації вмісту аерозольної упаковки	%, не менш	97	97
6.	Час висихання до ступеня 3 при 20 (±2)ºС	хв, не більш	30	30
7.	Адгезія плівки до металу	бал, не більш	2	1

Країна походження (виробництва) - Україна.
Гарантійний строк зберігання 60 місяців від дати виготовлення.
Дата виробництва та колір вказані на дні балона.
Запаковані у картонні коробки по 12 штук у кожній.
Умови зберігання - зберігати у сухому місці с хорошою вентиляцією при температурі не нижче -20°С та не вище +40°С.

Відповідальний за випуск: _____ Лихоман В. Г.

Хутковисихна алкідна емаль, зміцнена акрилатами (кольори відповідно до Європейського класифікатора RAL). Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Утворює міцне глянсове покриття, стійке до механічних й атмосферних впливів. Не вицвітає на сонці та не втрачає блиску. Використовується для фарбування металевих, бетонних, гіпсотекстурних, дерев'яних, скляних, паперових й інших поверхонь. Зручно для роботи з трафаретами. Щоб отримати максимального блиску й надійного захисту, слід після останнього шару емалі із 30-хвилинним інтервалом розпріскати безбарвний Лак універсальний. Матового ефекту надасть поверхні Лак універсальний матовий. Час висихання 7-10 хвилин за температури +25°С. Площа покриття залежно від товщини шару складає 1.5 – 2.0 м2.

ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, кв.110.
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541.
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189,JSC "ProCredit Bank", Kiev, Ukraine

CERTIFICATE OF QUALITY

Product: **BIODUR Емаль універсальна в аерозольній упаковці**
BIODUR Enamel universal in aerosol package

Net volume **400ml**

Type of packaging: aerosol package
Based: On polyesters - Alkyd — HS code: **3208 10 90**
Manufacturing date: Indicated on the bottom of the cylinder
Lot size: **38 676 PCS**

Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 3002 Dark red	2 760 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 3020 Red	1 968 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 3050 Light gold	612 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 5002 Blue	732 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 6005 Dark green	984 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 6018 Lettuce green	528 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 6029 Green	1 020 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 7024 Dark grey	1 008 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 7046 Grey	1 848 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 8011 Brown	1 176 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 8017 Dark brown	1 008 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 9005 Black gloss	7 920 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 9005 Black matt	6 036 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 9006 Silver	2 328 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 9010 White gloss	6 144 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel universal in aerosol package 400 ml - 9010 White matt	2 604 PCS

№	Name of indicators	Units of measurement	Value of the indicators: In accordance with the Technical Terms	Indicators of the lot
			TU U 24.3-23707000-001:2005 changes №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023	
1.	Appearance and color of the coating		After drying, the enamel should form an even, smooth film without wrinkles and pimples. Shagreen is allowed.	accorded
2.	Mass fraction in the composition			
2.1.	Alkyd enamel	%	within the limits 20-31	30,0
2.2.	Mixture of organic solvents: Methyl acetate: 16,5 – 26,75% Ethyl acetate: 9,0 – 14,5 % Butyl acetate: 4,5 – 7,75%	%	within the limits 30-49	38,3
2.3.	Propellant for aerosol (mixture Propane (C3H8) ≤35.0% / n-Butane (C4H10) ≤15,0%)	%	within the limits 20-50	31,7
3.	Density at 20 (±2)ºC	g/cm3	0,75-1,20	0,95
4.	Conventional viscosity according to the viscometer VZH 246 with a diameter of 4 mm	c	10-13	11
5.	Degree of evacuation of the contents of the aerosol	%, no less	97	97
6.	Drying time to degree 3 at 20 (±2)ºC	min., no more	30	30
7.	Coating adhesion to metal	score no more	2	1

Country of origin (production) - Ukraine.
The warranty period of storage is 60 months from the date of manufacture.
The production date and color are indicated on the bottom of the cylinder.
Packed in cardboard boxes of 12 pieces each.
Storage conditions - store in a dry place with good ventilation, at a temperature not lower than -20°C and not higher than +40°C.

Chief techologist: _____ Lihoman V.G.

Quick-drying alkyd enamel strengthened with acrylates (colors according to the European RAL classification). For exterior and interior work. Forms a strong glossy coating, resistant to mechanical and atmospheric influences. It does not fade in the sun and does not lose its shine. It is used for painting metal, concrete, gypsum-textured , wooden, glass, paper and other surfaces. Convenient for working with stencils. To get the maximum shine and reliable protection, after the last layer of enamel, spray the colorless Universal Varnish with an interval of 30 minutes. The matte effect will be given to the surface by the Universal Matt Varnish. The drying time is 7-10 minutes at a temperature of +25° C. The coverage area, depending on the thickness of the layer, is 1.5-2.0 m2.

ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, кв.110.
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541.
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк». м. Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189,JSC "ProCredit Bank". Kiev. Ukraine

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Продукція: **BIODUR Лак універсальний в аерозольній упаковці**
BIODUR Lacquer universal in aerosol package

Вид пакування: аерозольна упаковка — Об'єм нетто: **400мл**

Основа: Акриловий полімер — УКТЗЕД: **3208 20 90**

Дата виготовлення: Вказана на дні балона

Об'єм партії: **1 620 шт**

Вид або колір: BIODUR Лак універсальний в аерозольній упаковці 400 мл - Глянсовий — 1 008 шт

Вид або колір: BIODUR Лак універсальний в аерозольній упаковці 400 мл - Матовий — 612 шт

№ пп	Найменування показників	Одиниці виміру	Значення показників: Відповідно до ТУ ТУ У 24.3-23707000-19-001:2005 зі змінами №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023	Показники партії
1.	Зовнішній вид та колір плівки	Після висихання емаль повинна утворювати рівну, гладеньку плівку без зморшок і віспин. Допускається наявність шагрені.		відповідає
2.	Масова частка в композиції			
2.1.	Алкідної емалі	%	в межах 20-31	30,0
2.2.	Суміш органічних розчинників: Метилацетат: 16,5 – 26,75% Етилацетат: 9,0 – 14,5 % Бутилацетат: 4,5 – 7,75%	%	в межах 30-49	38,3
2.3.	Пропелент ГВАП (ГВАУ) (суміш пропану (C3H8) ≤35,0% та n-бутану (C4H10) ≤15,0%)	%	в межах 20-50	31,7
3.	Щільність при 20 (±2)°С	г/см3	0,75-1,20	0,95
4.	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗЖ 246 діаметром 4мм	с	10-13	11
5.	Ступінь евакуації вмісту аерозольної упаковки	%, не менш	97	97
6.	Час висихання до ступеня 3 при 20 (±2)°С	хв, не більш	30	30
7.	Адгезія плівки до металу	бал, не більш	2	1

Країна походження (виробництва) - Україна.

Гарантійний строк зберігання 60 місяців від дати виготовлення.

Дата виробництва та колір вказані на дні балона.

Запаковані у картонні коробки по 12 штук у кожній.

Умови зберігання - зберігати у сухому місці с хорошою вентиляцією. при температурі не нижче -20°С та не вище +40°С.

Відповідальний за випуск: Лихоман В. Г.

Хутковисихний акриловий лак прозорого кольору. Використовується для захисту лакофарбового покриття від механічних та атмосферних дій. Наноситься останнім шаром на лакофарбове покриття або самостійно. Утворює прозоре глянсове покриття високої міцності. Має унікальну властивість підсилювати глибину будь-якого кольору. Не вицвітає на сонці та не втрачає блиску. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Час висихання 7-10 хвилин за температури +25°С. Площа покриття залежно від товщини шару складає 1.5 – 2.0 м2.

ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, кв.110.
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189,JSC "ProCredit Bank", Kiev. Ukraine

CERTIFICATE OF QUALITY

Product: **BIODUR Лак універсальний в аерозольній упаковці**
BIODUR Lacquer universal in aerosol package

Type of packaging: aerosol package — Net volume: **400ml**

Based: On acrylic polymers — HS code: **3208 20 90**

Manufacturing date: Indicated on the bottom of the cylinder

Lot size: **1 620 PCS**

Type or color: BIODUR Lacquer universal in aerosol package 400 ml - Gloss — 1 008 PCS

Type or color: BIODUR Lacquer universal in aerosol package 400 ml - Matt — 612 PCS

№	Name of indicators	Units of measurement	Value of the indicators: In accordance with the Technical Terms TU U 24.3-23707000-19-001:2005 changes №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023	Indicators of the lot
1.	Appearance and color of the coating	After drying, the enamel should form an even, smooth film without wrinkles and pimples. Shagreen is allowed.		accorded
2.	Mass fraction in the composition			
2.1.	Alkyd enamel	%	within the limits 20-31	30,0
2.2.	Mixture of organic solvents: Methyl acetate: 16,5 – 26,75% Ethyl acetate: 9,0 – 14,5 % Butyl acetate: 4,5 – 7,75%	%	within the limits 30-49	38,3
2.3.	Propellant for aerosol (mixture Propane (C3H8) ≤35,0% / n-Butane (C4H10) ≤15,0%)	%	within the limits 20-50	31,7
3.	Density at 20 (±2)°C	g/cm3	0,75-1,20	0,95
4.	Conventional viscosity according to the viscometer VZH 246 with a diameter of 4 mm	c	10-13	11
5.	Degree of evacuation of the contents of the aerosol	%, no less	97	97
6.	Drying time to degree 3 at 20 (±2)°C	min., no more	30	30
7.	Coating adhesion to metal	score, no more	2	1

Country of origin (production) - Ukraine.

The warranty period of storage is 60 months from the date of manufacture.

The production date and color are indicated on the bottom of the cylinder.

Packed in cardboard boxes of 12 pieces each.

Storage conditions - store in a dry place with good ventilation, at a temperature not lower than -20°C and not higher than +40°C.

Chief techologist: Lihoman V.G.

Quick-drying acrylic varnish of transparent color. It is used to protect paintwork from mechanical and atmospheric actions. It is applied as the last layer on the paint coating or independently. Forms a transparent glossy coating of high strength. It has the unique property of enhancing the depth of any color. Does not fade in the sun and does not lose its shine. For external and internal works. Drying time is 7-10 minutes at a temperature of +25°C. The coverage area depending on the thickness of the layer is 1.5 -2.0 m2.

ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, кв.110,
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк». м. Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189,JSC "ProCredit Bank". Kiev, Ukraine

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Продукція: **BIODUR Емаль жаростійка в аерозольній упаковці**
BIODUR Enamel heat-resistant in aerosol package

Вид пакування: аерозольна упаковка — Об'єм нетто: **400мл**

Основа: Кремнійорганічна — УКТЗЕД: **3208 90 91**

Дата виготовлення: Вказана на дні балона

Об'єм партії: **7 068 шт**

Вид або колір:	BIODUR Емаль жаростійка в аерозольній упаковці 400 мл - Біла	744 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль жаростійка в аерозольній упаковці 400 мл - Срібляста	1 896 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль жаростійка в аерозольній упаковці 400 мл - Червона	480 шт
Вид або колір:	BIODUR Емаль жаростійка в аерозольній упаковці 400 мл - Чорна	3 948 шт

№ пп	Найменування показників	Одиниці виміру	Значення показників: Відповідно до ТУ (ТУ У 24.3-23707000-19-001:2005 зі змінами №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023)	Значення показників: Показники партії
1.	Зовнішній вид та колір плівки	Після висихання емаль повинна утворювати рівну, гладеньку плівку без зморшок і віспин. Допускається наявність шагрені.		відповідає
2.	Масова частка в композиції			
2.1.	Кремнійорганічної емалі	%	в межах 20-31	30,0
2.2.	Суміш органічних розчинників:Метилацетат: 16,5 – 26,75%¶Етилацетат: 9,0 – 14,5 %¶Бутилацетат: 4,5 – 7,75%	%	в межах 30-49	35,0
2.3.	Пропелент ГВАП (ГВАУ) (суміш пропану (C3H8) ≤35,0% та n-бутану (C4H10) ≤15,0%)	%	в межах 20-50	35,0
3.	Щільність при 20 (±2)°С	г/см3	0,75-1,20	0,95
4.	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗЖ 246 діаметром 4мм	с	10-13	11
5.	Ступінь евакуації вмісту аерозольної упаковки	%, не менш	97	97
6.	Час висихання до ступеня 3 при 20 (±2)°С	хв, не більш	30	30
7.	Адгезія плівки до металу	бал, не більш	2	1

Країна походження (виробництва) - Україна.

Гарантійний строк зберігання 60 місяців від дати виготовлення.

Дата виробництва та колір вказані на дні балона.

Запаковані у картонні коробки по 12 штук у кожній.

Умови зберігання - зберігати у сухому місці с хорошою вентиляцією при температурі не нижче -20°С та не вище +40°С.

Відповідальний за випуск: _____ Лихоман В. Г.

Високоякісна еластична емаль на основі кремнійорганічних смол. Витримує температуру +600°С. Температура тривалого нагріву становить +400°С. Антикорозійні компоненти у складі емалі гарантують надійний захист від іржі. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Розроблено спеціально для фарбування поверхонь, що зазнають впливу високих температур – печей, бойлерів, камінів, котлів, радіаторів, супортів, двигунів, вихлопних труб, а також виробничого обладнання. Емаль набуває своїх якостей одразу після першого прогрівання до +180-200°С протягом 15 хвилин. Доти емаль може трохи осипатись із поверхні. Не потребує попереднього грунтування, оскільки ґрунт не витримує високих температур. Час висихання 7-10 хвилин за температури +25°С. Площа покриття залежно від товщини шару складає 1,2 – 2,0 м2.

ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС"
61058, м. Харків, вулиця Чичибабіна, будинок 9, кв.110,
код за ЄДРПОУ 35348880, ІПН 353488820303, № свід. 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189, у банку АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, Україна

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"
Ukraine, 61058, Kharkiv, Chichibabina str, house 9, app. 110,
SREOU 35348880, TIN 353488820303, Certificate №: 100063541,
IBAN UA383209840000026008210197189,JSC "ProCredit Bank". Kiev, Ukraine

CERTIFICATE OF QUALITY

Product: **BIODUR Емаль жаростійка в аерозольній упаковці**
BIODUR Enamel heat-resistant in aerosol package

Type of packaging: aerosol package — Net volume: **400ml**

Based: On synthetic polymers — HS code: **3208 90 91**

Manufacturing date: Indicated on the bottom of the cylinder

Lot size: **7 068 PCS**

Type or color:	BIODUR Enamel heat-resistant in aerosol package 400 ml - White	744 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel heat-resistant in aerosol package 400 ml - Silver	1 896 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel heat-resistant in aerosol package 400 ml - Red	480 PCS
Type or color:	BIODUR Enamel heat-resistant in aerosol package 400 ml - Black	3 948 PCS

№	Name of indicators	Units of measurement	Value of the indicators: In accordance with the Technical Terms (TU U 24.3-23707000-19-001:2005 changes №1:2009; №2:2011; №3:2017; №4:2023)	Value of the indicators: Indicators of the lot
1.	Appearance and color of the coating	After drying, the enamel should form an even, smooth film without wrinkles and pimples. Shagreen is allowed.		accorded
2.	Mass fraction in the composition			
2.1.	Organosilicon enamel	%	within the limits 20-31	30,0
2.2.	Mixture of organic solvents: Methyl acetate: 16,5 – 26,75%¶Ethyl acetate: 9,0 – 14,5 %¶Butyl acetate: 4,5 – 7,75%	%	within the limits 30-49	35,0
2.3.	Propellant for aerosol (mixture Propane (C3H8) ≤35,0% / n-Butane (C4H10) ≤15,0%)	%	within the limits 20-50	35,0
3.	Density at 20 (±2)°C	g/cm3	0,75-1,20	0,95
4.	Conventional viscosity according to the viscometer VZH 246 with a diameter of 4 mm	c	10-13	11
5.	Degree of evacuation of the contents of the aerosol	%, no less	97	97
6.	Drying time to degree 3 at 20 (±2)°C	min., no more	30	30
7.	Coating adhesion to metal	score, no more	2	1

Country of origin (production) - Ukraine.

The warranty period of storage is 60 months from the date of manufacture.

The production date and color are indicated on the bottom of the cylinder.

Packed in cardboard boxes of 12 pieces each.

Storage conditions - store in a dry place with good ventilation, at a temperature not lower than -20°C and not higher than +40°C.

Chief techologist: _____ Lihoman V.G.

High-quality elastic enamel based on organosilicon resins. Withstands a temperature of +600°C. The temperature of long-term heating is +400°C. Anti-corrosion components in the composition of the enamel guarantee reliable protection against rust. For exterior and interior work. Designed specifically for painting surfaces subject to exposure to high temperatures - furnaces, boilers, fireplaces, boilers, radiators, calipers, engines, exhaust pipes, as well as production equipment. The enamel acquires its qualities immediately after the first heating to +180-200°C for 15 minutes. Until then, the enamel may fall off a little from the surface. Does not require preliminary priming, as the soil cannot withstand high temperatures. Drying time is 7-10 minutes at a temperature of +25°C. The coverage area, depending on the thickness of the layer, is 1,2 - 2,0 m2.