

«LabTest - Airin» S.R.L.  
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124  
email: [labtestairin@mail.ru](mailto:labtestairin@mail.ru)  
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. **65 - 21C**  
« 05 » martie 2021

Cod: ПИ 7.8 - 1

Ediția: 3

Data: 01.03.2021

Pag. 1



**APROB**

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

» martie 2021

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Bocanci cu carâmbi înalți, fețe din piele „box”, tălpi exterioare din material polimeric cu supinator, metoda de confecționare-prin injectarea tălpii, pentru militari-model de vară MILITARY 151/02 Black GH(bl) 0151(bl)/3, măr. 270.*

*Exemplar unic-cu sigiliu ICC nr.00119.*

**Solicitant** „UNIVERSCOM” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

**Producător** ООО «Таланлепром», or. Kiev, Ucraina

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** 1 per.

**Data primirii mostrelor** 03.03.2021

**Data începerii încercării** 03.03.2021

**Data sfârșitului încercării** 05.03.2021

**Mostrele prelevate** *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. V-9005-21 din 03.02.2021 și pe baza programului Nr. V-9005-21 din 03.02.2021*

**Tipurile și scopurile încercărilor** *pentru certificare*

**DN la produse** *GOST19137-89, „Обувь из юфть для военнослужащих. Технические условия”,*

*GOST 14226-93 „Обувь. Нормы гибкости”*

**Condițiile mediului în timpul încercărilor** *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 19137-89 p.1.4.20 Tab.7	GOST 9292-82	De facto	st-84 dr-81
2	Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă	GOST 19137-89 pct.1.4.24	GOST 9135-2004	Rezistent	st-0,5 dr-0,5
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 19137 -89 pct. 1.4.25		Rezistent	st-0,8 dr-0,7
3	Flexibilitatea încălțămintei, N, max	OST 19137-89p. 1.4.23 GOST 14226-93 pct. 4Tab. 1	GOST 9718-88	180	st-93 dr-95
4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 19137-89p. 1.4.19Tab.6	GOST 9290-76	175	st-185 dr-180

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	