

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 49 - 24C <u>« 15 » februarie 2024</u>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB
 S.R.L. Director «LabTest - Airin» SRL
 Șveț I.
 2024

La încercări s-au prezentat mostrele *Încălțăminte din piele naturală nabuc, talpă exterioară din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc, metoda de confecționare-prin injectarea tălpii, pentru bărbați/femei: bocanci cu carâmbi înalți pentru militari, mărime 42, marca TALAN, art. N(lbr) A433Q(W)-2*

Solicitant „Universcom” SA, mun. Chisinau, str. Petricani, 21/3

Producător OOO "TALANPROM", or. Romnî, Ucraina

Data primirii mostrelor 31.01.2024

Data începerii încercărilor 31.01.2024

Data sfârșitul încercărilor 15.02.2024

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9419-24 din 29.01.2024 și pe baza programului Nr. 9419-24 din 29.01.2024*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 447-91 "Обувь из кожи хромового дубления для военнослужащих. ТV"*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența la coroziune; 1 % sol NaCl, 6 ore, 60 °C (Furnitura metalic)	GOST 447-91 pct. 1.4.11	GOST 27002-86 pct. 5.17	Trebuie să fie rezistentă la coroziune	Suportă încercarea
2	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 447-91 pct. 1.4.15	GOST 9290-76	115	st-152 dr-144
3	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 447-91 pct. 1.4.16	GOST 9292-82	De facto	st-155 dr-152
4	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 447-91 pct. 1.4.18 GOST 14226-93 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718-88	145	st- 141 dr-140
5	Deformația a bombeiiului, mm, max - generală	GOST 447-91 pct. 1.4.20	GOST 9135-2004	2,6	st-2,4 dr-2,5
	Deformarea a ștaifului, mm, max - generală	GOST 447-91 pct. 1.4.21		3,0	st-2,9 dr-2,8

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	