

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr.18/2024

### Progrund

Amorsă-grund universală

#### INGREDIENTE

Dispersie apoasă de rășini sintetice

#### CARACTERISTICI

Amorsă-grund universală pentru lucrări de interior și exterior destinată tratării suprafețelor de origine minerală; îmbunătățește adeziunea și întărește suprafețele înainte de așezarea plăcii de ceramică, vopsire, lipirea tapetelor, precum și înainte de aplicarea tencuielilor din ciment și gips, chituire, aplicarea amestecului autonivelant pentru podea. Datorită capacității sale înalte de pătrundere, se folosește pentru suprafețe cu higroscopicitate înaltă. Gata de utilizare.

#### DOMENIUL DE UTILIZARE:

Se utilizează pentru amorsarea suprafețelor de origine minerală înainte de efectuarea lucrărilor de finisare: înainte și după chituire, înainte de acoperirea fațadelor cu termoizolanți (polistiren), înainte de vopsire s.a. Se folosește ca diluant pentru vopselele "PANDA EXTRA ALB", "PANDA INTERIOR", "PANDA FATADA".

#### PREGATIREA SUPRAFETEI :

Suprafața trebuie să fie uscată, curățită de particulele ce se desprind, curată, fără pete de grăsime, praf și alte impurități ce împiedică aderența.

#### MODUL DE UTILIZARE:

Înainte de aplicare grundul se amestecă intens. Este aplicată cu ajutorul unei pensule sau rului. În funcție de starea suprafeței, amorsa-grund poate fi aplicată în unul sau două straturi. În dependență de gradul de absorbție, se admite diluarea lui cu apa distilată, până 50%. Pentru continuarea lucrărilor se va aștepta până când suprafața grunduită se va usca complet și grundul nu se va mai lipi la contact (min. 4 ore la 20°C, dar nu mai mult de 48 ore). În condiții de temperatură și umiditate diferită, timpul de uscare se modifică corespunzător. Prelucrarea suprafețelor umede, proaspăt grunduite, reduce efectul grundului. În intervalul de timp existent între uscarea PROGRUND-ului și începerea lucrărilor, se va avea în vedere să nu se producă praf în încăpere, care să se depună pe suprafața grunduită.

Lucrările se vor efectua la temperatura de la +5°C la +25°C. După încheierea lucrărilor instrumentele se spală cu apă caldă cu săpun.



#### REGULI DE SECURITATE:

În timpul pregătirii și folosirii amorsei „PROGRUND” se interzice fumatul și mîncatul. În cazul contactului cu ochii sau pielea, spălați-vă cu apă curgătoare.

#### TERMEN DE GARANȚIE:

12 luni de la data fabricării, cu ambalaj intact, în încăpere uscată, pe palete din lemn la temperatura de la +5°C la +25°C.

10. Ambalaj: găleți de plastic de 1kg, 3kg, 5kg, 10kg.

#### AMBALAJ:

Găleți de plastic de 1kg, 3kg, 5kg, 10kg.

#### DATE TEHNICE

Baza: dispersie apoasă de rășini sintetice

Densitate: circa 1,0 kg/dm<sup>3</sup>

Temperatură de aplicare: între +5°C și +25°C

Timp de uscare: aprox. 2 ore în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței și de condițiile de temperatură și umiditate

Consum: între 0,1 și 0,5 l/m<sup>2</sup> în funcție de omogenitatea și capacitatea de absorbție a suprafeței.

Conținut de substanța nevolatilă, %: 60%

COV Produs, max g/l: 30 produs în stare gata de utilizare.

Director

