

Cî SRL "INMACOMPROIECT" or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI		Cod: ПИ -5.10-1
	№ 118 - 1 Data 19.07.2018		Ediția: 5
			Data: 25.08.16
			Foi: 2/2



- 1 Caracteristica probei supuse încercării
 Proba este selectată: piatră brută pentru lucrări de construcții
 2 Condiții de încercare: temperatura aerului 21±2°C, umiditatea relativă 63±2%.
 3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118-1	Piatră brută pentru lucrări de construcții	1 Densitatea	SM 263:2005 p. 3.1	GOST 8269.0-97 p.4.16.1	kg/m ³	De la 1800	2388	±6	
		2 Determinarea durității Determinarea marcii după rezistența la sfărâmare	SM 263:2005 p. 4.2.1 GOST 8267-93 p.4.4.2	SM 263:2005 p. 6.3.1 GOST 8269.0-97 p.4.8	%	De la 19 pina la 24 M400	23,7 M400	±0,4	
		3 Absorbția de apă	SM 263:2005 p. 4.2.3	SM 263:2005 p. 6.3.2	%	Max.30	3,0	±0,02	

4 Concluzie: 1. Proba de piatră brută pentru lucrări de construcții corespunde cerințelor SM 263:2005 pct. 3.1, 4.2.1, 4.2.3.

Nota: Incertitudinea extinsă, P = 95%, cu coeficientul acoperire k = 2.

Adresele de expediere:
 1 ex. – Cî ICSP "INMACOMPROIECT" SRL
 1 ex. – Beneficiarului

Conducătorul Cî
 Șef laborator
 Inginer coordonator

A. Belousova
 A. Peșterean
 S. Pogrebrnicenco

