



„CIPC INCERC TEST” SRL
Adresa juridică: mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, ap. 336
Sediul: mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.
tel. + (373) 79 067 999, email: cipcincercetest@gmail.com



RAPORT DE ÎNCERCĂRI ÎNȚIALE DE TIP

Nr. 7.2.1 din 15.03.2022

Solicitantul/Agentul economic:	SRL "PETSIMPLAST" Satul Sireți, r-ul Strășeni, Republica Moldova.
Numărul și data cererii:	Nr. 7 din 03.02.2022
Denumirea probei:	Element de bordură de beton:
Numărul și descrierea probei intrate în laborator:	7.2. Element de bordură, obținut prin metoda de presare (L=1000 mm, B=300 mm, H=150 mm)
Producătorul:	SRL "PETSIMPLAST" Satul Sireți, r-ul Strășeni, Republica Moldova.
Locul de eșantionare a probei:	Depozitul produsului finit Satul Sireți, r-ul Strășeni, Republica Moldova.
Numărul și data actului de eșantionare:	Nr. 01 din 02.02.2022
Responsabilul privind eșantionarea:	VRÎNCEANU Anatolie, Administrator SRL "PETSIMPLAST"
Documentul normativ privind eșantionarea:	SM SR EN 1340:2010/AC:2010
Prezentat de către:	GUȚU Olga, Manager SRL "PETSIMPLAST"
Scopul încercărilor:	Determinarea parametrilor produselor pentru încercări inițiale de tip
Locul efectuării încercării:	CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Perioada efectuării încercării:	03.02.2022 - 15.03.2022
Documentul normativ - metoda de încercare:	SM SR EN 1340:2010/AC:2010. Anexe C, D, E, F, H.
Documentul normativ - cerința tehnică:	SM SR EN 1340:2010/AC:2010. Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări.
Echipamentul folosit pentru încercări:	Aparat de cântărit tip BS-6D1.3 (CE - nr. MD 10 3.2-274/2021 din 16.03.2021); Presa hidraulică tip II-125 (CE - nr. MD 10 3.2-673/2021 din 06.07.2021); Greutate specială Böhme (CE - nr. MD 10 3.2-184/2019 din 27.02.2019); Riglă metalică, tip Nr. 8 (CE - nr. MD 10 3.5-292/2021 din 01.09.2021); Etuvă tip LT-G0203 (CE - nr. MD 10 3.4-1071/2021 din 15.07.2021); Frigider CHEЖ tip MJIK 500 (Proces verbal nr. 13 din 09.02.2021).
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului, °C 20 Umiditatea relativă, % 54



Nr. 7.2.1 din 15.03.2022

Nr.	Denumire indici, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor/ Categoriea (clasa)	Incertitudinea, ± Ux, %	
1.	Formă și dimensiuni	Lungime, mm	SM SR EN 1340:2010/ AC:2010, Anexa C	SM SR EN 1340:2010/ AC:2010, pct. 5.2	± 4 - ± 10	997 (-3)	-
		Grosime, mm			± 3 - ± 5	150 (0)	
		Înălțime, mm			± 3 - ± 5	298,5 (-1,5)	
		Înclinare la unghi, mm			Valoare declarată	0	
		Șanț, mm			Valoare declarată	0	
		Liniaritate și curbură, mm			± 4	0	
		Strat de finisare, mm			Valoare declarată	0 (Monostrat)	
		Culoare			Valoare declarată	Gri 	
2.	Absorbția de apă, %	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010, Anexa E	SM SR EN 1340:2010/ AC:2010, pct.5.3.2, tab.2.1	≤ 6,0	5,0	0,08	
	Clasă / Marcare				2 / B		
3.	Rezistența la îngheț-dezgheț, kg/m²	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010, Anexa D	SM SR EN 1340:2010/ AC:2010, pct.5.3.2, tab.2.2	≤ 1,0	0,08	0,36	
	Clasă / Marcare				3 / D		
4.	Rezistența la încovoiere, MPa	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010, Anexa F	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010, pct.5.3.3, tab.3	3,5 - 6,0	7,07	1,5	
	Clasă / Marcare				3 / U		
5.	Rezistența la uzură Böhme, mm³/5000 mm²	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010, Anexa H	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010, pct.5.3.4, tab.4	< 18000 - > 20000	6000 mm³	-	
	Clasă / Marcare				4 / I		

Arbada /Inginer/ CIUBARCĂ Pavel

/Dr. Ing/ SCAMINA Raisa

1. SRL „PETSIMPLAST”
2. CÎ ”CIPC INCERC TEST” SRL

- Cod F-7.8.1.2-1