

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>44-24C</b> «29» ianuarie 2024	Cod: III 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2



**Rezultatele încercărilor mostrelor**
*Țesătură vopsită (culoarea neagră) tip „RipStop”*
*din 100% PES, laminată (acoperită) cu strat de PU(MTPU membrana 0,015), art. RST400MTPU015,*
*cu impregnare hidrofugă, densitatea superficială 160g/m<sup>2</sup>,*
*data fabricării 25.03.2023, pentru îmbrăcăminte.*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28486-90 pct. 1.2.4 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 3	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.5-83	4 3	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	3	4
1.2	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, daN, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1. ind. 3	SM SR EN ISO 13934-1:2016	39 24	90 83
1.3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 9	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 <sub>2</sub> B <sub>5</sub> O <sub>5</sub>	3,0 2,0	0 0
1.4*	Impermeabilitate de apă, un. conv., min	GOST 28486-90 pct.1.2.2 Tab. 1 ind. 6	GOST 28486-90 pct. 3.9	70	70
1.5	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	GOST 28486-90 pct. 1.2.7.1	SM SR EN 12127:2013	Min. 152	166,1
1.6	Compoziția fibroasă, % masice - bază - acoperire	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100% PES 100% PU

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	<i>Stolearenco S.</i>	
Tehnic - laborant	<i>Moşnoi T.</i>	

\* Metoda de încercări nu este în domeniul de acreditare