

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015 Сертификат HU07/2710 органом по сертификации SGS Молдова



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 12486 от 24.09.24

Код: ПКЦ-7.8

Ред: 3

Дата: 15.01.2025



CIMENT PUZZOLANIC REZISTENT LA SULFATI

CEM IV/A(P) 42,5 N-SR SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 018-CPR-0048

Партия №	<u>66</u>	Силос №	<u>5</u>
а/м №	<u>BPM 542 / KAS 747</u>		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	42,5 N	42,5 N
Содержание добавки: природная пуццолана, %	SM EN 196-4	21-35	23,8
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SM SR EN 196-1	10	19,7
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1	$\geq 42,5; \leq 62,5$	49,5
Нормальная плотность цементного теста	SM SR EN 196-3	Не регламентируется	32,4
Начало схватывания, не ранее, мин.	SM SR EN 196-3	60	180
Конец схватывания, мин.	SM SR EN 196-3	-	240
Стабильность (расширение), не более	SM SR EN 196-3	10	0
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2	3,0	2,15
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более, %	SM SR EN 196-2	0,10	0,0049
Содержание C3A в клинкере, не более %	SM SR EN 196-2	9,0	6,82
Гидравлическая активность	SM EN 196-5:2016	8 сут.	выдерживает
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	90,3±9,94

на испытания, выделенные курсивом, не распространяется аккредитация MOLDAC

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения Гарантийный срок после отгрузки 120 дней

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SM EN ISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2026 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

36980