







EMAUR®

EMAUR 2K

Descriere:	<p>Produsele EMAUR 2K sunt produse de acoperire pe baza de copolimeri acrilici reticulabili cu izocianati.</p> <p>Se caracterizeaza prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> -rezistenta excelenta la saruri, coroziune alcalina, apa de mare, apa dulce; -uscare rapida -buna etalare; -rezistenta buna la stropiri cu petrol, uleiuri lubrefiante, uleiuri vegetale si compusi similari -excelenta rezistenta la intemperii; -flexibilitate si elasticitate excelente, permitand prelucrarea mecanica ulterioara. 	
Produse:	<p>EMAUR 2K EMAUR 2K INTARITOR EMAUR 2K DILUANT</p>	
Structura de baza:	<p>EMAUR 2K EMAUR 2K INTARITOR EMAUR 2K DILUANT</p>	<p>rasini acrilice poliizocianati solventi organici</p>
Tipuri substrat:	<p>EMAUR 2K FILLER</p>	
Raport amestec:	<p>2 :1 100% vol. EMAUR 2K 50% vol. EMAUR 2K INTARITOR 10 - 30% vol. EMAUR 2K DILUANT</p>	 <p>100% vol. EMAUR 2K 50% vol. EMAUR 2K INTARITOR 10 - 30% vol. EMAUR 2KDILUANT</p>
Vasozitatea de aplicare:	<p>16 - 19 s (DIN 4 la 20°C)</p>	 <p>16 - 19 s (DIN 4 la 20°C)</p>
Tipul pistolului de vopsit si presiunea de lucru :	<p>Tip pistol Presiune de lucru Pistol RP : 1.3-1.4 2.5-3.5 bar Conventional: 1.2 – 1.3 2 – 3.5 bar (vezi instructiuni producator)</p>	 <p>RP 1.3-1.4 2.5 -3.5 bar Conventional: 1.2 – 1.3 2 – 3.5 bar</p>

EMAUR®

EMAUR 2K

Aplicare:	Se aplica 2 straturi , lasand timp de aerare intre straturi de 5-10 minute. In cazul uscarii fortate se lasa un timp de zvantare de 7 -10 minute inainte de introducerea in cuptor.	
Grosime film:	50 - 70µm	
Consumul de material:	Consumul teoretic este de 8 m ² /l la 50 µm Nota: Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii, variaza si trebuie luate in considerare suplimentar. Acestea depind de metoda de aplicare, forma, marimea si felul suprafetei vopsite.	
Curatirea echipamentului:	Se curata intreg echipamentul cu diluant nitro imediat dupa utilizare.	
Uscare:	La 20 °C 5 – 6 ore La 60 °C 30 min	 5 – 6 ore/ 20° C 30 min/ 60 °C
VOC:	Teoretic VOC: max 600 g/l amestec gata de vopsit	
Termen de valabilitate:	EMAUR 2K	24 luni
Ambalare:	EMAUR 2K	Cutii metalice 1L
Masuri de siguranta:	Vezi anexa	
Masuri SSM si SU:	Doar pentru uz profesional.(Vezi fisa de securitate). Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere a reziduurilor se vor face aplicand cu strictete normele SU, normele de SSM, in functie de caracterizarea produsului.	

ETMAUR[®]

POLICOLOR

Bd. Theodor Pallady nr. 51, Bucuresti – Romania 74384; Tel.: 021 – 345 17 30; Fax: 021 – 345 19 30; www.policolor.ro; www.klar.ro