

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 333- 23C «02» octombrie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Încălțăminte de uz curent: Ghete "tactice" de vară, cu fețe din material textil (nylon), culoare neagră, cu elemente din poliuretan(PU) și piele naturală, talpi exterioare-monolit, turnate din cauciuc termoplastic, pentru bărbați/femei, marca CHEVRON, model 15365, art. 8-165, marime 42.*

Solicitant SRL „Zilant”, MD-2068, bd. Moscova, 21, mun. Chișinău, Republica Moldova

Producător SRL „Zilant”, Republica Moldova, țara de origine China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 0,5 per.

Data primirii mostrelor 27.09.2023

Data începerii încercării 27.09.2023

Data sfârșitului încercării 02.10.2023

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului nr. 9378-23 din 27.09.2023 și programului nr. 9378-23 din 27.09.2023*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica, N/cm min	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.4 Tab.2)	GOST 9292-82	69	dr-69
2	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 9 Tab.7)	GOST 9135-2004	1,0	dr-1,0
3	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 14226-93 pct.4 Tab.1)	GOST 9718-88	145	dr-70
4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 1 rând)	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.2 Tab.1)	GOST 9290-76	90	dr-267
5	Înălțimea carâmbului din : - partea laterală - spate	De facto	-	De facto	5,0 7,0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	