



BICROELAST

Произведен согласно EN 13707:2004+A2:2009

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Bicroelast – это материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий. Bicroelast получают путем двустороннего нанесения на стекловолоконную (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума, наполнителя и технологических добавок, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую посыпку и полимерную пленку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для устройства кровли и гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций. Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокие разрывные характеристики.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение		Метод испытания
Обозначение*		G 3,0 kg (ТПП)	G 4,0 kg Mineral (ТКП)	
Масса материала на единицу площади	кг/м ²	3,0 ± 5%	4,0 ± 5%	ГОСТ EN 1849-1-2011
Масса вяжущего с наплавленной стороны, не менее	гр/м ²	1500	1500	ГОСТ 2678
Гибкость при пониженных температурах: на брусе R 15 мм	°C	-10	-10	ГОСТ 2678
Теплостойкость	°C	90	90	ГОСТ EN 1110
Максимальная разрывная сила при растяжении: в продольном направлении, в поперечном направлении	Н/50мм	1000 ± 200 1000 ± 200	1000 ± 200 1000 ± 200	ГОСТ 31899-1-2011
Удлинение при максимальной силе растяжения, вдоль/поперек: в продольном направлении, в поперечном направлении	%	10 ± 8 10 ± 8	5 ± 4 -	ГОСТ 31899-1-2011
Прямолинейность, не более	мм/10м	20	20	ГОСТ EN 1848-1
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	-	выд.	выд.	ГОСТ EN 1928-2011, метод А
Потеря гранул/чешуек посыпки	%		15±15	ГОСТ EN 12039
Верхняя поверхность	-	Пленка без лого	Сланец серый	-
Нижняя поверхность	-	Пленка с лого	Пленка с лого	-
Боковая кромка	мм	-	85+15 с лого	-

ОСОБЕННОСТИ УПАКОВКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение		Метод испытаний
			Bicroelast		
			G 3,0 kg	G 4,0 kg Mineral	
Длина материала в рулоне, м	м	+ 1%	15	10	ГОСТ EN 1848-1
Ширина материала в рулоне м	м	± 3%	1	1	ГОСТ EN 1848-1

*Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании ТехноНИКОЛЬ.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Рулоны материалов должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте и рассортированными по маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Допускается хранение материалов на открытых площадках в термоусадочных пакетах из полиэтиленовой пленки, обеспечивающих сохранность свойств материалов при хранении и защиту от атмосферных воздействий, в том числе воздействия солнечной радиации.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД: 6807 10 000 1

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

