

Виробник : ТОВ «ПОЛІКОЛОР», м. Кам'янське

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Емаль алкідна ПФ-115 «Comfort Home»

ТУ У 24.3-30012591-010:2010 зі змін №3

Колір: жовто-коричневий

Дата виготовлення 20.01.2025 Партія №0309

Вид фасування ж/т

Кількість 2,6кг-920 шт

0,8кг-980 шт

Найменування показника	Норма	Факт.
1. Колір шівки емалі	Повинен знаходитися в межах допустимих відхилень, встановлених контрольними зразками кольору.	Відпов.
2. Зовнішній вигляд шівки	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розпарування осипи, потьоків, зморшок, сторонніх включень, поверхню. Допускається невелика шагрень.	Відпов.
3. Блиск шівки (кут 60°), не менше	60	82
4. Умовна в'язкість з використанням лійки №6 (діаметр сопла 6мм) при температурі (23,0±0,5)°C, с., не менше	70	99
5. Масова частка нелетких речовин, %	70-85	80,6
6. Ступінь перетирання, мкм, не більше	45	39
7. Покривність у перерахунку на суху шівку, г/м ²	140-240	155
8. Час висихання до ступення 3 при температурі (23±2)°C, год, не більше	24	12
9. Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня), мм, не більше	2	1
10. Ударна міцність, см, не менше	40	50
11. Адгезія шівки, бали, не більше	2	1
12. Твердість покриття з використанням маятника Кеніга, с, не менше	25	28
13. Стійкість покриття при температурі (23±2)°C до статичної дії води, год., не менше	2	2

Примітка: Допускається збільшення в'язкості емалі при зберіганні. Якщо при розведенні емалі розчинником в кількості 10% від маси емалі в'язкість буде відповідати нормі таблиці, то емаль буде відповідати вимогам даних ТУ.

Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А1 (SB)): 500 g/l

Ця продукція містить max 400 g/l ЛОС

Випробування проводив технолог  Поторіла О.О.

Заключення лабораторії Відповідає ТУ У 24.3-30012591-010:2010 зі змін №3

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення