



ВАТИ АВТО

Группа Темас

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Паронит марки **ПМБ** и прокладки из него
Размер листов паронита, мм
или номер прокладки (детали)

Номер партии

Дата изготовления

Масса нетто

Количество мест в партии

ГОСТ 481-80

ТУ 2575-144-00149363-99*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Факт
1	Плотность, г/см ³	1,5-2,0	1,84
2	Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см ²), не менее	14 (140)	22,9/140
3	Увеличение массы в жидких средах, %, не более: - в керосине при температуре 23°C в течение 5 ч - в масле МК-20 или МК-22 при температуре 150°C в течение 5 ч	10-24 23	10,1 9,1
4	Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см ²), %	5-16	8,4
5	Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см ²), %, не менее	40	49,2
6	Герметичность уплотняемых соединений	Должен обеспечивать полную герметичность уплотняемых соединений	—
7	Устойчивость к изгибу	Должен быть устойчивым к изгибу и при испытании не должен ломаться и давать трещины	—

* - для толщины 4,0 и 5,0 мм

Заключение: качество продукции по физико-механическим показателям, внешнему виду, геометрическим размерам, маркировке и унаковке соответствует

ГОСТ 481-80

ТУ 2575-144-00149363-99*

Представитель службы обеспечения
качества и технологии

