



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ  
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC

Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii

și Protecției Sociale al RM

Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и

Социальной Защиты Республики Молдова

Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**

**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.**

*P-6177/2020*

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

din/om " 10 "

iulie

a.z. 2020

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**

*Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*

Halate și combinezoane de unică folosință pentru protecție individuală fabricate din spunbond de diferite densități (20g/m<sup>2</sup>, 32 g/m<sup>2</sup>, 40 g/m<sup>2</sup>, 50 g/m<sup>2</sup>, 60 g/m<sup>2</sup>, 80 g/m<sup>2</sup>, 90 g/m<sup>2</sup>) conform specificațiilor sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов) Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuale SM SR EN 149+A1:2010

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения**

Republica Moldova, "NIKITA RINADI" SRL

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

„NIKITA RINADI” SRL, Moldova, Chișinău, str. Iazului, 13

**Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**

*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*

Demers, rapoarte încercări la materia prima, descrierea procesului tehnologic, raport a densității materialu Spunbond, eliberat de CAÎ PIELART

*(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)*

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)**

**Normativul sanitar / санитарный норматив**

Halatele și combinezoanele sunt confecționate din spunbond admisă pentru fabricarea echipamentelor de protecție, inclusiv utilizate în scopuri de protecție medicale

**Domeniu de utilizare / Область применения:**

echipament de protecție individuală

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

**AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до** 30 iulie 2023

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

**Nicolae FURTUNĂ**

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

*N. Furtună*  
(semnătura / подпись)

**ANSP/HA03**



**10-XVI-09**

*0002317*

**03**

Centrul de Analiză și Încercări  
«Pielart - AIRIN» S.R.L.  
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. **337-20**  
« 09 » iulie 2020

Cod: III 5.10 - 1  
Ediția: 4  
Data: 05.07.2018  
Pag. 1



**La încercări s-au prezentat mostrele** *Spunbond laminat pentru îmbrăcăminte de protecție*

**Solicitant** „Anghel-Lux” S.R.L., mun. Chișinău, bd. Traian 11 ap. 100

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** 1 buc.

**Data primirii mostrelor** 09.07.2020

**Data începerii încercării** 09.07.2020

**Mostrele prelevate** de către reprezentantul SRL „Anghel-Lux”

și prezentate pe baza cererii Nr. K-78-20 din 09.07.2020

**DN la metode de încercări** SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici»

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22^{\circ} C$

**Rezultatele încercărilor**

Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	SM SR EN 12127	De facto	58,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>427 - 20</b> « 10 » august 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



**APROB**  
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL  
Șveț I.  
« 10 » august 2020

La încercări s-au prezentat mostrele №1 - Țesătura împletit 1:2;  
№2 - Țesătura împletit 1:1;  
№3 - Țesătura laminată nou wopen

Solicitant „Anghel-Lux” SRL, mun. Chișinău, bd. Traian 11, ap. 100

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări cîte 0,2 m<sup>2</sup>

Data primirii mostrelor 06.08.2020 Data începerii încercări 06.08.2020

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-96-20 din 06.08.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la metode de încercări SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi.

Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», GOST 3816-81 «Ткани

текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств»,

GOST 28486 - 90 „Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. ОТУ”

Condițiile mediului în timpul încercărilor t = 18 - 22 ° C

**Rezultatele încercărilor**

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	SM SR EN 12127	128
2.1	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	SM SR EN 12127	123
3.1	Impermeabilitate de apă, un. conv., min	GOST 28486	90
3.2	Impermeabilitatea țesăturii la apă, mm coloanei de apă	GOST 3816	> 240

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

