



Продукція виготовлена ТОВ "Прогрес - 2010"

Виробничо-аналітична лабораторія. Сертифікат про визнання вимірювальних можливостей лабораторії №78/18 чинний до 30.11.2020. Тел. 59-59-45

Сертифікат якості № 87 від 29.05.19.

ЕМАЛЬ ПФ-115 KnimrezervPRO
ТУ У 24.3-24712930-115-2003

№ партії: 87

Дата виготовлення: 29.05.19.

Кількість одиниць продукції: _____

Маса нетто: _____ кг

Колір: голубий

Найменування показників	Значення показників	
	По ТУ У	Фактичні
1 Колір покриття емалі	Повинен знаходитись у межах допущених відхилень, встановлених контрольними зразками кольору, затверджених у встановленому порядку	Відповідає
2 Зовнішній вигляд покриття	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування, осипи, патьоків, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається невелика шагрень	Відповідає
3 Вміст нелетких речовин, %, не менше	75	79,0
4 Час витікання за лішкою в'язкості №6 за температури плюс $(23,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с.	60-100	100
5 Ступінь перетиру, мкм, не більше	30	30
6 Час висихання за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, годин, не більше, до ступеня 3 для емалей: червоної, чорної інших кольорів	48 24	48
7 Еластичність покриття на вигин, мм, не більше	2	2
8 Адгезія покриття, бали, не більше	1	1
9 Міцність покриття при ударі, мм, не менше	400	400
10 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кенні), с, не менше	17	21
11 Блиск покриття за оптичним методом виміру 60° , %, не менше	65	68

Висновок: дана партія емалі відповідає показникам ТУ У 24.3-24712930-115-2003
Інші показники перевіряються періодично і гарантуються виробником

Начальник ВТК: _____

Лаборант: _____