

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 79/1 - 23


« 17 » februarie 2023

Cod: ПИ 7.8 - 1

Ediția: 3

Data: 01.03.2021

Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

» februarie 2023

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Incaltaminte pentru bărbați, mod. 194, cu fete din piele naturală, talpi din TEP; №2-Incaltaminte pentru femei, mod. 13, cu fete din piele naturală, talpi din PU; №3-Piele naturala; №4- Talpa PU, mod. 4002, №5- Talpa TEP mod. 4622.

Solicitant/Producător Izvorul Cucului SRL, mun. Chişinău, str. Academiei, 15

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1;№2- câte 0,5 per. №3;№4;№5-câte 1 buc.

Data primirii mostrelor 15.02.2023

Data începerii încercării 15.02.2023

Data sfârşitului încercării 17.02.2023

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-15-23 din 15.02.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 939 - 94 „Кожа для верха обуви. ТУ”.

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ }^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, a unități de măsură | Indicativul DN la produse încercate | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor pe DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.1 | Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min | GOST 26167-2005 pct. 4.5.3 GOST 21463-87pct. 4 Tab. 2 | GOST 9292-82 | 44 | st-44 |
| 2.1 | Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min | | | 43 | dr-43 |
| 3.1 | Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, min | GOST 939-94 pct. 3.10 Tab.1 ind. 1,3 | GOST 938.11-96 | 1,5 | 1,8 |
| 3.2 | Alungire la sforțare 10 MPa, % | | | 20 - 40 | 39 |
| 4.1 | Rezistența convențională la alungire, Mpa, min. | De facto | GOST 270-75 | De facto | 5,1 |
| 4.2 | Alungire relativă la rupere, %, min. | | | De facto | 250 |
| 5.1 | Rezistența convențională la alungire, Mpa, min. | De facto | GOST 270-75 | De facto | 6,2 |
| 5.2 | Alungire relativă la rupere, %, min. | | | De facto | 460 |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|---------|---------------|-----------|
| Inginer | Şveţ E. | |