

| | | |
|---|--|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 319/2 - 22 « 22 » august 2022 | Cod: ПИ 7.8 - 1 |
| | | Ediția: 3 |
| | | Data: 01.03.2021 |
| | | Pag. 1 |



APROB
Director «LabTest - Airin» SRL
Şveţ I.
« 22 » august 2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Ciorapi pentru bărbați, sigiliu nr. 281836*

Solicitant *Agenția Asigurare Resursă și Administrare Patrimoniu a MA*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *16.08.2022*

Data începerii încercării *16.08.2022*

Data sfârșitului încercării *18.08.2022*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-59/1-22* din *16.08.2022*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură | Indicativul DN metodelor de încercări | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|--|---|-----------------------------|
| 1 | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - fibre sintetice | RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7 | 80,2 19,8 |
| 2 | Densitatea superficială, g/m ² : - zona de bază - zona călcâiului - zona degetelor | SM SR EN 12127:2013 | 238,0 263,1 255,2 |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
| Inginer - chimist | <i>Stolearenco S.</i> | <i>Stolearenco S.</i> |