



Глобальная компания  
по производству бумаги

НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус»  
ул. Заводская д. 17, г. Светогорск,  
Ленинградская область, Россия, 188991  
Тел. 7 (813 78) 43504  
Факс 7 (813 78) 44061

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**Бумага листовая для офисной техники**  
**SvetoCopy, марка С+**

| Наименование показателя                                                                               | Норма   | Допускаемые отклонения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г                                                            | 80      | ±3                     |
| Толщина, мкм                                                                                          | 104     | ±2                     |
| Жесткость при статическом изгибе в машинном направлении, мН, не менее                                 | 105     |                        |
| Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, мН, не менее                               | 45      |                        |
| Шероховатость по Бендтсену по каждой стороне, мл/мин, не более                                        | 300     |                        |
| Белизна по CIE по каждой стороне, %                                                                   | 148     | ±3                     |
| Непрозрачность, %, не менее                                                                           | 91      |                        |
| Прочность поверхности при выщипывании по каждой стороне, номер воскового бруска, не менее             | 14      |                        |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб <sub>60</sub> ), г/м <sup>2</sup> | 20-30   |                        |
| Влажность, %                                                                                          | 3,9-5,3 |                        |
| Содержание золы, %, не менее                                                                          | 18      |                        |

Количество листов в пачке 500 (±2 %)

Листы форматами: А4 – 210х297 мм; А3 – 297х420 мм

Предельные отклонения по формату листа не должны превышать:

– по длине и ширине ±0,5 мм;

– по косине 0,5 мм

Значение качества обреза кромок листа при 42-х кратном его увеличении – не более 4 мм

Разнооттеночность бумаги в одной пачке и партии не допускается

Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р 57641-2017

Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9706-2000

Система менеджмента сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),  
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)

Начальник ППБ

Д.В. Коротаев



**отбелка целлюлозы без  
элементарного хлора**