

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **86 - 25 C**
« 02 » aprilie 2025

Cod: ПИ 7.8 - 1

Ediția: 3

Data: 01.03.2021

Pag. 1/3



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură tip „RipStop Stretch”, vopsită (culoarea albastru-închis Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) din 60% bumbac, 38% PES, 2% spandex, densitatea superficială 200 g/m², art. CVCSP58402RS200.*

Solicitant *SRL „INSTACON”, or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, 114*

Producător *Suzhou Shenghai International Trading Co. Ltd, China*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5) m*

Data primirii mostrelor *27.03.2025*

Data începerii încercării *31.03.2025*

Data sfârșitului încercării *02.04.2025*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9594-25/1 din 27.03.2025 și pe baza programului Nr. 9594-25/1 din 27.03.2025*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 21790-2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. ОТУ”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 86 - 25 C « 02 » aprilie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor Țesătură tip „RipStop Stretch”, vopsită (culoarea albastru-închis

Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) din 60% bumbac, 38% PES, 2% spandex,

densitatea superficială 200 g/m², art. CVCSP58402RS200.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 21790-2005 pct. 4.2.3 Tab. 1	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27-83	3	4
	• <u>frecării umede</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27-83	De facto	4
2	Modificarea dimensiunilor după spălare, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 21790-2005 pct. 4.2.7 Tab. 2	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	-5,0 ±2,0	-0,4 -1,0
3	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 21790-2005 pct. 4.2.10 Tab. 4	SM EN ISO 13934-1:2016	490 255	1165 536
4	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 21790-2005 pct. 4.2.13 Tab. 6 ind. 1, 2	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	50	132,6
5	Higroscopicitate, % min		GOST 3816-81 pct. 3	6	9,7
6	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 21790-2005 pct. 4.2.13 Tab. 6 ind. 4	GOST 25617-83 pct. 17	1000	6,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 86 - 25 C « 02 » aprilie 2025		Cod: ПИ 7.8 - 1
			Ediția: 3
			Data: 01.03.2021
			Pag. 3/3


Continuarea tabelii

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
7	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - bumbac - PES - spandex	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	58,3 39,3 2,4
8	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 21790-2005 pct. 4.2.11	SM SR EN 12127:2013	190	203

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	S.R.L.	Num, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	LabTest-Airin	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant		Moșnoi T.	