SILICONE-SANITARY

4.51

(силикон для ванной и кухни)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт Высококачественная эластичная плеснестойкая уплотнительная масса на основе полисилоксана.

Свойства Хорошая адгезия к стеклу, керамике, эмали, различным металлам и окрашенным поверхностям. Влаго- и водостойкая, а также устойчивая к моющим средствам. Высокая плесне- и грибостойкость (содержит фунгицид). Высокая устойчивость к атмосферным факторам и ультрафиолетовому излучению. Окраске не подлежит.

Цвет Белый, коричневый, бесцветный, черный, бежевый, желтый, серый, серо-серебристый, серо-прозрачный (другие цвета по заказу).

Упаковка 80 мл (тюбик Bath & Kitchen), картридж 310 мл (в коробках по 12 шт.).

Срок хранения В первичной упаковке 2 года при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.

Назначение Главным образом рекомендуется для санитарных помещений (ванных комнат, душевых, прачечных) и прочих, где имеется высокая влажность. Для уплотнения вокруг ванн, бассейнов, умывальников и пр. Для затирки керамических плиток, особенно на угловых швах. Промышленная герметизация (там, где существенна защита от плесени). Для уплотнения воздуховодов и труб с горячей водой. Не применим для аквариумов.

Стандарты Соответствует следующим нормам:
ISO 11600 G 20 HM – международные нормы
ISO 846 A+B – международные нормы
DIN 18545-D – Германия
BS 5889 part B – Великобритания
UNI 9610/9611 - Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Эластичный.
Плотность	0,97 г\куб.см.
Консистенция	Тиксотропная паста.
Скорость выжимания	600 г\мин (3мм\6,3 Bar)
Время пленкообразования	12 мин. при температуре 23°C и влажности 55%.
Оползание	По нормам ISO 7390 не более 2 мм.
Допустимая деформация	Не более 25%
Время затвердевания	2 мм в день при температуре +23°C и влажности 55%.
Возможность окрашивания	Окрашиванию не подлежит.
Твердость по Шору А	По нормам DIN 53505: 18
Термоустойчивость	От -50°C до +120°C.
Модуль 100%	По нормам DIN 53504: 0,3 Мпа
Максимальная упругость	По нормам DIN 53504: 2 Мпа
Относительное удлинение при разрыве	По нормам DIN 53504: 600%
Ремонт	Тем же материалом.
Средства очистки	По окончании работ инструмент промыть скипидаром, руки продуктом Handfris и/ или водой с мылом. Затвердевший силикон можно удалить с помощью препарата Sili-Kill.
Меры безопасности	Не допускать продолжительного контакта массы с кожей. В случае попадания незатвердевшей массы в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!
Размеры швов	
Минимальная ширина	4 мм
Максимальная ширина	25 мм
Максимальная глубина	14 мм:
Соотношение размеров шва	Ширина в мм: 4-8 10-12 14-16 18-20 22-24 Глубина в мм: 6 8 10 12 14 Требуемую глубину шва обеспечить путем заполнения его вспомогательным материалом (пеной).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуемые поверхности Почти все материалы, применяемые в строительстве без специальной подготовки, такие как стекло, керамика, эмалированные поверхности, глазированная плитка, фарфор, полистерол, эпоксидные и полиэфирные панели, ПВХ, нержавеющая сталь,анодный алюминий и окрашенные поверхности. Не рекомендуется применять к тефлону, мрамору, свинцу, меди и гальванированной стали, полиэтилену, полипропилену и политетрафторэтилену

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения Удалить колпачок, прорезать наконечник картриджа (тюбика), снова навинтить колпачок и под углом обрезать его по диаметру, соответствующему ширине шва. Масса накладывается ручным или пневматическим пистолетом при температуре от +5°C до +40°C. Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений. После наложения масса должна быть разглажена шпателем в течение 5 мин. Хорошим вспомогательным средством является скипидар.

Средства очистки По окончании работ инструмент промыть скипидаром, руки Handfrisem и/ или водой с мылом. Затвердевший силикон можно удалить с помощью препарата Sili-Kill.

Меры безопасности Не допускать продолжительного контакта массы с кожей. В случае попадания незатвердевшей массы в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

Ответсвенность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответсвенность за соответсвующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.

Digitally signed by Grozavu Ecaterina
Date: 2026.05.16 13:12:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA

Den Braven East Poland, ul. Bukowska 11a, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo
tel.(48-61) 89 61 740, fax 81 62 825; e-mail: export@denbraven.pl www.denbraven.ru