



ООО «НПП Агринол»
 Строительная, 3а,
 г.Бердянск, Запорожская область,
 Украина, 71100
 тел/факс +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____ от _____



Смазка Агринол 1-13

ТУ У 23.2-30802090-014-2002 с изм. №1-3

Гарантийный срок годности – 5 лет с дня изготовления

Грузополучатель: _____

НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА	Фактически				Методы испытания
		для партий №				
		25 09.2018				
1. Внешний вид	Однородная мазь от светло-желтого до темно-коричневого	Соотв.				По п.6.3.1 данных ТУ
2. Пенетрация при 25°C с перемешиванием (60 двойных тактов), м·10 ⁻⁴ , в пределах	180-260	220				ГОСТ 5346 метод В
3. Предел прочности на сдвиг при 80°C, Па, в пределах	100-400	220				ГОСТ 7143 метод Б
4. Температура каплепадения, °C, не ниже	125	137				ГОСТ 6793
5. Вязкость эффективная при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па·с, не более	500	476				ГОСТ 7163
6. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	18	8,6				ГОСТ 7142
7. Массовая доля воды, %, не более	0,75	0,12				ГОСТ 2477 с доп. п.6.3.7 данных ТУ
8. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,2	0,06				ГОСТ 6707 с доп. п.6.3.8 данных ТУ
9. Содержание свободных органических кислот, мг КОН/г, не более	0,6	Отсутств.				ГОСТ 6707 с доп. п.6.3.9 данных ТУ
10. Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более	Отсутствие	Отсутств.				ГОСТ 6479
11. Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерж.				ГОСТ 9.080 с доп. п.6.3.11 данных ТУ
12. Термическая стабильность	Выдерживает	Выдерж.				По п.6.3.12 ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ У 23.2-30802090-014-2002 с изм. №1-3

Начальник ОТК _____

В.Ф. Бондарь

