


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>246 - 22</u> <u>« 16 » iunie 2022</u>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură din semilână, pentru costume, art. C2800*

Solicitant „Universcom” SA, mun. Chisinau, str. Petricani, 21/3

Producător „Брянский камвольный комбинат”, Federația Rusă

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,0) m²

Data primirii mostrelor 15.06.2022

Data începerii încercării 16.06.2022

Data sfârșitului încercării 16.06.2022

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-29-22 din 15.06.2022

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

DN la produse GOST 28000 – 2004 «Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. ОТУ», RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 246 - 22 <i>« 16 » iunie 2022</i>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură din semilână, pentru costume, art. C2800*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28000-2004 pct. 4.2.8.2 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe de bbc		GOST 9733.27-83	3	4
2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - lână - PES - elastan	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	GOST 4659-79 RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	± 3% din marcarea	75,3 22,8 1,9
3	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	260,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	<i>Stolareenco S.</i>	