


RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 71 din 18.03.2024

Solicitantul/Agentul economic:	SRL ”RADIAL PLUS” Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul și data cererii:	Nr. 71 din 11.03.2024
Denumirea probei:	Elemente de borduri de beton:
Numărul și descrierea probei intrate în laborator:	71. Bordură B4 Gri, dimensiuni: 1000 x 80 x 200 mm (produs la 07.03.2024).
Producătorul:	Agentul economic
Locul de eșantionare a probei:	Secția de producere ”Produse prefabricate din beton” Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul și data actului de eșantionare:	Nr. 3 din 11.03.2024
Responsabilul privind eșantionarea:	STRAT Ion, Manager calitate al SRL ”RADIAL PLUS” /Eșantionarea probelor a fost asigurată de către solicitant pe propria răspundere/
Documentul normativ privind eșantionarea:	SM EN 1340:2010
Prezentat de către:	STRAT Ion, Manager calitate al SRL ”RADIAL PLUS”
Scopul încercărilor:	Determinarea parametrilor produselor pentru menținerea constantei performanței
Locul efectuării încercării:	CÎ ”CIPC INCERC TEST” SRL Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Perioada efectuării încercării:	13.03.2024 - 15.03.2024
Documentul normativ - metoda de încercare:	SM EN 1340:2010. Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări
Documentul normativ - cerința tehnică:	SM EN 1340:2010. Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări
Echipamentul folosit pentru încercări:	Presa hidraulică Tip II-125 (CE – nr. MD 10 3.8-374/2023 din 10.08.2023); Ruletă metalică tip P5Y3K (CE – nr. MD 10 3.5-322/2023 din 05.04.2023); Riglă metalică, tip Nr. 49 (CE – nr. MD 10 3.5-768/2023 din 16.11.2023); Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr. 02 din 10.02.2023);
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului, °C 18 Umiditatea relativă, % 70



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 71 din 18.03.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumire indici, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatul încercării	Incertitudinea, $\pm U_x$, %
1.	Rezistența la încovoiere, MPa	SM SR EN 1340:2010	SM SR EN 1340:2010	3,5 - 6,0	5,25	1,5
	Clasă / Marcare	Anexa F	pct. 5.3.3, tab. 3		2 / T	

Notă: Proba a fost încercată la 7 zile de maturare.

Executantul / Șef al CÎ:

Ciubarca /Master în inginerie/ CIUBARCĂ Pavel

Verificat / Șef al CÎ:

Ciubarca /Master în inginerie/ CIUBARCĂ Pavel

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. SRL "RADIAL PLUS"
2. CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea "CIPC INCERC TEST" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

