

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

ICC

Nr. de înregistrare **13 E007234-21**

Data emiterii

08 noiembrie 2021

Valabil pînă

08 noiembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură vopsită (culoarea albastru-închis) cu impregnare impermeabilă, din 100%PES,
lățimea 150cm, densitatea superficială 276,9g/m², art. 06C22-KBГЛ+BOCH, pentru
îmbrăcăminte.

Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000360.

Codul NCM
5515

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 29222-91 p. 1.3.2 (tab. 1 ind. 2, 4, 7), 1.3.5 (tab. 2), 1.4; GOST 30386-95 p.3, Reglementarea
Tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

OAO „МОГОТЕК”, Republica Belarus

Codul țării
BY

SOLICITANT

S.C."HANDITEHNICA"S.R.L., str. Grenoble, 106/4, mun. Chișinău, Republica

Codul IDNO
1004600041303

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 482-21C din 04.11.2021, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL,
mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare Nr. LÎ - 016 valabil pînă la 13.04.2025;
Raportului de identificare a produselor Nr. V-9085-21 din 22.10.2021, Raportului sumar Nr. V-9085-21 din
05.11.2021, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr.1b.

Certificatul este valabil doar pentru exemplar unic cu sigiliu nr.ICC 0000360.

Seria V Nr. 007234



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.


În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **482 - 21C**
« 04 » noiembrie 2021

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



APROB

S.R.L. Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

« 04 » noiembrie 2021

La încercări s-au prezentat mostrele Țesătură vopsită (culoarea albastru-închis) cu impregnare impermeabilă, din 100%PES, lățimea 150 cm, art. 06C22-KB2л+BOCH, pentru îmbrăcăminte. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000360.

Solicitant SRL „Handitehnica”, mun. Chișinău, str. Grenoble, 106/4

Producător OAO «МОГОТЕК», Republica Belarus

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (1,0 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 28.10.2021

Data începerii încercării 28.10.2021

Data sfârșitului încercării 04.11.2021

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-9085-21 din 22.10.2021 și programului Nr. M-9085-21 din 22.10.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 29222 – 91 «Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. ОТУ»,
RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

| | | |
|---|--|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 482 - 21C « 04 » noiembrie 2021 | Cod: ПИ 7.8 - 1 |
| | | Ediția: 3 |
| | | Data: 01.03.2021 |
| | | Pag. 2/2 |

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură vopsită (culoarea albastru-închis) cu impregnare impermeabilă, din 100%PES, lățimea 150 cm, art. 06C22-KBел+BOчн, pentru îmbrăcăminte.*



Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000360.

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură | Indicativul DN la produsele încercate | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|--|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: | GOST 29222-91 pct. 1.3.5 Tab. 2 | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83 | | |
| | • <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe | | GOST 9733.4-83 | 4 4 | 4 4 |
| | • <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe | | GOST 9733.5-83 | 4 4 | 4 4 |
| | • <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe | | GOST 9733.6-83 Metodă II | 4 4 | 4 4 |
| | • <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale | | GOST 9733.7-83 | 4 | 4 |
| | • <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale | | GOST 9733.13-83 | De facto | 4 |
| | • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe | | GOST 9733.27-83 | 4 | 4 |
| 2 | Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură | GOST 29222-91 pct. 1.3.2 Tab. 1 ind. 2 | SM EN ISO 13934-1:2013 | 245 196 | 2307 1613 |
| 3 | Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură | GOST 29222 -91 pct. 1.3.2 Tab. 1 ind. 7 | GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅ | - 3,5 ± 2,0 | 0 0 |
| 4 | Impermeabilitatea țesăturii la apă, mm coloanei de apă, min | GOST 29222-91 pct. 1.3.2 Tab. 1 ind. 4 | GOST 3816 | 80 | 100 |
| 5 | Densitatea superficială, g/m ² , min | De facto | SM SR EN 12127 | De facto | 276,9 |
| 6 | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES | RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20 | Reglementarea Tehnică, pct. 7 | ± 3% din marcarea | 100 |
| 7 | Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min | De facto | GOST 12088-77 pct. 4.3.3 | De facto | 97,2 |
| 8 | Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max | GOST 30386-95 pct.3 | GOST 25617-83 pct. 17 | 1000 | 5,4 |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|-------------------|------------------|---|
| Inginer | <i>Șveț E.</i> |  |
| Tehnic - laborant | <i>Moșnoi T.</i> |  |