

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>423 - 20 C</b> « 06 » august 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



**APROB**  
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL  
Șveț I.  
august 2020

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Ghete tactice pentru bărbați/femei, art. 23251 M-TAC, Sneakers Luchs Gen. II culoare neagră, mărime 39, fețe din piele naturală în combinație cu naylon, ballistic, talpa material polieric, metoda de confecționare – prin lipirea tălpii, cu sigiliu ICC nr. 000303*

**Solicitant** SRL „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

**Producător** Limited Liability Company „VIZANTIYA 1”, Ukraine, Kyiv, str. Vatslava Gavela, 8.

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** 1 per.

**Data primirii mostrelor** 04.08.2020

**Data începerii încercării** 04.08.2020

**Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8780-20 din 10.07.2020 și programului Nr. M-8780-20 din 04.08.2020**

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru certificarea

**DN la produse** GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», SM SR EN ISO 20346:2016 „Echipament individual de protecție. Încălțăminte de protecție”

**DN metodelor de încercări** GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9135-2004 «Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника», GOST 9718-88 «Метод определения гибкости» GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», SM SR EN ISO 20344 „Echipament individual de protecție. Metode de încercare pentru încălțăminte”

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



Centrul de Analiză și Încercări  
«Pielart - AIRIN» S.R.L.  
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. **423 - 20 C**  
*« 06 » august 2020*

Cod: ПИ 5.10 - 1  
Ediția: 4  
Data: 05.07.2018  
Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Gînete tactice pentru bărbați/femei, art. 23251 M-TAC,*

*SneakersLuchs Gen. II culoare neagră. mărime 39. fete din piele naturală în combinație cu navlon.*

*ballistic, talpa material polieric, metoda de confecționare – prin lipirea tălpii, cu sigiliu ICC nr. 000303*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9292	58	st-74 dr-76
2	Flexibilitatea încălțămintei, N, max	GOST 26167 pct. 4.5.5 GOST 1422 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	125	st-54 dr-49
2	Deformarea a staifului, mm, max - remanentă	GOST 26167 p. 4.5.4 GOST 21463 pct. 8 Tab. 6	GOST 9135	1,0	st-1,0 dr-0,9
4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 1 rând)	GOST 26167 p. 4.5.3 GOST 21463 pct. 2 Tab. 1	GOST 9290	90	st-118 dr-133
5	Rezistența la hidrocarburi, acizi slabi, substanțe alcaline, max. %	SM SR EN ISO 20346 pct. 6.4.5	ISO 20344 pct. 8.6.1	12	11,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	E. Șveț	<i>Eul -</i>